

CARACTERÍSTICAS

Tinte para madera que puede mezclarse con agua o acetona. Resalta las fibras de la madera sin cubrirlas.

COMPOSICIÓN

Pigmentos transparentes dispersos en disolvente.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

	VALOR	MÉTODO
RESIDUO SECO EN PESO SECADO	5-7 %	Interior PF25
	Recotable 30 minutos cuando se diluye con acetona	PF2 interno
	Recotable 8 horas diluido en agua	
	12 horas completas	

ESPECIFICACIONES

	VALOR	MÉTODO
PESO ESPECÍFICO	950-1050 g/l	PF3 interno

ALMACENAMIENTO

El producto debe almacenarse en sus envases originales a una temperatura comprendida entre +5°C y +30°C

COLORES

Amarillo, Rojo, Negro, Caoba, Nogal. Los tintes no son resistentes al uso en exteriores. Es aconsejable comprobar el tinte con pruebas preliminares antes de la aplicación, ya que el color original de cada tipo de madera produce un tono final diferente. El tinte entre una tirada de producción y la siguiente puede ser ligeramente diferente, por lo que es necesario terminar un trabajo con la misma tirada de producción.

EMPLEO

Se utiliza para teñir artículos destinados a uso interior en madera clara de nogal, caoba y otros tintes para madera obtenidos mezclando rojo, amarillo y negro. Puede añadirse en pequeñas cantidades a todas las pinturas para matizarlas. Siempre se recomienda comprobar el tinte con pruebas preliminares antes de la aplicación, ya que el color original de cada tipo de madera produce un tono final diferente. Se puede sobrepintar con cualquier tipo de pintura.

HERRAMIENTAS

Esponja, fregona, pulverizador, inmersión

DILUCIÓN

400% en volumen con agua o acetona

RESA

13-17 m²/l por capa

TEMPERATURA DE APLICACIÓN VOZ DE LICITACIÓN

+5°C +30°C

Tinte transparente para carpintería interior, mezclable con agua o acetona para aplicar a un consumo medio de 67 ml/m².

ADVERTENCIAS

Para realizar el trabajo de manera profesional, es indispensable seguir las instrucciones para la preparación de la superficie contenidas en los libros CAP Arreghini, en el ciclo de aplicación y en la ficha técnica. La información técnica aquí contenida es de carácter indicativo. Se aconseja adaptarla a las condiciones específicas de uso. Los datos de las especificaciones y la información técnica se han determinado a +23°C con una humedad relativa ambiente del 65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones variarán.

Nuestras recomendaciones sobre el uso del producto se basan en nuestras propias

observaciones y en una cuidadosa investigación. También se ha tenido en cuenta la experiencia adquirida en la aplicación práctica. No obstante, debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, es indispensable comprobar la idoneidad de uso del producto y su eficacia mediante ensayos en la aplicación específica.