

CARACTERÍSTICAS

Solución reactiva para OXIDCAP FONDO.

Este producto hace que el fondo se oxide, creando un efecto de metal desgastado.

COMPOSICIÓN

Solución que contiene sales con propiedades oxidantes.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

	VALOR	MÉTODO
Secado	Solapamiento 4h Completo 24h	PF2 interno

ESPECIFICACIONES

	VALOR	MÉTODO
Peso específico	975-1075 g/l	PF3 interno

ALMACENAMIENTO

El producto es estable 1 año si se almacena en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C.

COLORES

Incoloro.

EMPLEO

OXIDCAP ACTIVATOR debe aplicarse sobre OXIDCAP FONDO bien seco y trabajarse con brocha, pulverizador o eventualmente esponja, modulando la aplicación para oxidar el metal hasta obtener el resultado deseado. El efecto estético depende de la herramienta de aplicación, las capas y la cantidad de reactivo utilizadas y el tiempo de contacto del reactivo con la superficie.

Es aconsejable realizar pruebas preliminares en un panel de demostración para ver cómo se puede conseguir el efecto deseado.

SISTEMA DE PINTURA

Aplicar OXIDCAP ACTIVATOR sobre OXIDCAP FONDO que haya secado al menos 12 horas. Trabajar la solución hasta conseguir el efecto deseado. Dejar actuar. Después de aproximadamente una hora notará el cambio de color de la superficie. Es posible realizar una única pasada de ACTIVADOR o proceder a sucesivas aplicaciones a intervalos de 4 horas hasta obtener el resultado estético deseado.

La capa oxidada debe protegerse con un barniz para mantener el efecto.

24 horas después de la última aplicación de ACTIVATOR, cepillar el exceso de polvo de óxido y aplicar una o más capas de OXIDCAP FINITURA sobre OXIDCAP FONDO dependiendo del grado de protección deseado.

Atención:

Utilizar guantes y gafas de protección.

Proteger las superficies que no se vean afectadas por la aplicación de ACTIVATOR.

HERRAMIENTAS

Cepillo, esponja marina o pulverizador suministrados

DILUCIÓN

Listo para usar

RESA18-20 m² /l por capa

El rendimiento es indicativo y depende del tipo de soporte y del número de aplicaciones realizadas.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

+5°C +30°C

VOZ

Solución reactiva que contiene sales especiales adecuadas para el tratamiento

DE LICITACIÓN

superficial de OXIDCAP FONDO para crear un efecto de cobre oxidado, con un consumo indicativo de 50 ml/m².

ADVERTENCIAS

Para realizar el trabajo de forma profesional, es esencial seguir las instrucciones de preparación de superficies que figuran en los libros de CAP Arreghini.

Los datos de las especificaciones se determinaron a +23°C con una humedad relativa del ambiente del 65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían.

La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, se recomienda comprobar la idoneidad del producto y su eficacia mediante ensayos realizados en la aplicación específica.