

CARACTERÍSTICAS

Solución reactiva para FONDO OXYAGED.

Este producto hace que el fondo se oxide, creando un efecto de metal desgastado.

COMPOSICIÓN

Solución que contiene sales con propiedades oxidantes.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

	VALOR	MÉTODO
Secado	Solapamiento 4h Completo 24h	PF2 interno

ESPECIFICACIONES

	VALOR	MÉTODO
Peso específico	975-1075 g/l	PF3 interno

ALMACENAMIENTO

El producto es estable 1 año si se almacena en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C.

COLORES

Incoloro.

EMPLEO

El ATTIVATORE OXYAGED debe aplicarse sobre el FONDO OXYAGED bien seco y trabajarse con un pincel, un pulverizador o posiblemente una esponja modulando la aplicación para oxidar el metal hasta obtener el resultado deseado. El efecto estético depende de la herramienta de aplicación, las capas y la cantidad de reactivo utilizadas y el tiempo de contacto del reactivo con la superficie.

Es aconsejable realizar pruebas preliminares en un panel de demostración para ver cómo se puede conseguir el efecto deseado.

SISTEMA DE PINTURA

Aplicar OXYAGED ATTIVATORE sobre OXYAGED FONDO que se haya secado durante al menos 24 horas. Trabaje la solución y déjela actuar. Al cabo de una hora aproximadamente notará el cambio de color de la superficie. Es posible realizar una única pasada de ATTIVATORE o proceder a sucesivas aplicaciones a intervalos de 4 horas hasta obtener el resultado estético deseado.

La capa oxidada debe protegerse con un barniz para mantener el efecto.

24 horas después de la última aplicación de OXYAGED ATTIVATORE, cepillar el exceso de polvo de óxido y aplicar una o más capas de OXYAGED FINITURA sobre OXYAGED FONDO dependiendo del grado de protección deseado.

Atención:

Utilizar guantes y gafas de protección.

Proteger las superficies que no se vean afectadas por la aplicación de ATTIVATORE OXYAGED.

HERRAMIENTAS

Cepillo, esponja marina o pulverizador suministrados

DILUCIÓN

Listo para usar

RESA

8-10 m² /l por capa

El rendimiento es indicativo y depende del tipo de soporte y del número de aplicaciones realizadas.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

+5°C +30°C

VOZ CAPITAL

Solución reactiva que contiene sales especiales adecuadas para el tratamiento de superficies FONDO OXYAGED para crear un efecto de hierro oxidado, con un consumo indicativo de 100 ml/m².

ADVERTENCIAS

Para realizar el trabajo de forma profesional, es esencial seguir las instrucciones de preparación de superficies que figuran en los libros de CAP Arreghini.

Los datos de las especificaciones se determinaron a +23°C con una humedad relativa del ambiente del 65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían.

La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, se recomienda comprobar la idoneidad del producto y su eficacia mediante ensayos realizados en la aplicación específica.