

CARACTERÍSTICAS

Decoración de interiores que utiliza pigmentos metálicos y cargas especiales para crear un fino acabado de textura metálica brillante sobre el sustrato con un juego cambiante y agradable de luz, colores y reflejos; adecuado para decoraciones especiales agradables al tacto.

Al ser inodoro, está especialmente indicado para aplicaciones en espacios poco ventilados. ESTÁ fabricado con materias primas seleccionadas por su bajo impacto, baja contaminación y mínimas emisiones, con el fin de preservar el bienestar y la seguridad de los usuarios y de las personas que viven en el entorno; el producto cumple los requisitos de la **Clase A+** según el Informe de Pruebas correspondiente.

COMPOSICIÓN

A base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, agregados seleccionados y pigmentos nacarados

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

	VALOR	MÉTODO
DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA	BUENA	
RESISTENCIA AL IMPACTO	EXCELENTE	
RASPAR LA SUCIEDAD	BAJA	
RESISTENCIA AL LAVADO (5 DÍAS)	EXCELENTE	
RESIDUO SECO EN PESO SECADO	48-52 % Superpuesto: -58h; Completo: 5 días	Interior PF25 PF2 interno

ESPECIFICACIONES

	VALOR	MÉTODO
PESO ESPECÍFICO	1270-1370 g/l	PF3 interno

ALMACENAMIENTO

El producto es estable 1 año si se almacena en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C.

COLORES

Plata, Zecchino Oro.

La gama de colores puede ampliarse en los tonos de la carpeta correspondiente. Los colores pueden producirse con el sistema Arreghini Colors 16. El color entre una tirada de producción y la siguiente puede ser ligeramente diferente, por lo que es necesario terminar un trabajo con la misma tirada de producción.

EMPLEO

Es adecuado como acabado para crear un efecto decorativo tanto en locales públicos como privados donde se deseen decoraciones especiales. Es necesario trabajar sobre superficies adecuadamente preparadas.

El efecto de textura depende de la destreza manual del aplicador y de la cantidad aplicada, por lo que la muestra es meramente indicativa. Realice pruebas prácticas en un panel de demostración antes de trabajar.

Para conseguir una superficie homogénea trabajar con la misma herramienta y un solo operario en el acabado, y garantizar el tratamiento continuo húmedo sobre húmedo de toda la pared sin interrupción. Mezclar el producto en el mezclador durante 2 minutos antes y después de la introducción de AC16 Stains.

Las herramientas se lavan con agua inmediatamente después de su uso.

HERRAMIENTAS

Cepillo Spalter, cepillo corto rígido.

DILUCIÓN	Hasta el 5% en volumen con agua
RESA	10-12 m ² /l por capa
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	+5°C +30°C
SISTEMA DE PINTURA	Sobre CLS, yesos varios, nuevos o ya pintados, rugosos e irregulares, limpiar la superficie a decorar eliminando las partes desprendidas y alisar con <i>Jolli</i> o <i>Stuccocap</i>. Sobre madera, aplicar imprimación <i>Opakite</i> u <i>Opakite W</i> y lijar. Sobre soportes de hierro, aplicar una capa de <i>Chromocap</i> o <i>Chromocap W</i> Sobre soportes preparados como se ha descrito anteriormente y sobre cartón yeso 1. Aplicar con un rodillo de pelo corto una capa de <i>Ecolora Absolutecap</i> diluido al 15-30% en volumen con agua. 2. Transcurridas 3 horas, aplicar una capa de <i>Calipso Chic</i> diluido al 0-5% con agua con un pincel spalter, extendiéndolo de forma irregular o circular; Para aumentar la resistencia a la abrasión, al rayado y al lavado con detergentes y líquidos alimentarios, aplique <i>DECOR PROTECTIVE</i>.
VOZ DE LICITACIÓN	Pintura acrílica en dispersión acuosa para interiores apta para acabados arenados de efecto nacarado brillante, con alta resistencia al lavado, para aplicar en una sola mano, con un consumo medio de 0,1 l/m² sobre superficies previamente tratadas con una mano de <i>Ecolora Absolutecap</i>.
ADVERTENCIAS	Para realizar el trabajo de forma profesional, es esencial seguir las instrucciones de preparación de superficies que figuran en los libros de CAP Arreghini. Los datos de las especificaciones se determinaron a +23°C con un 65% de humedad relativa en el ambiente. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían. La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, se recomienda comprobar la idoneidad del producto y su eficacia mediante ensayos realizados en la aplicación específica.