

## CAPWHITE ACTIVE

Pintura al agua transpirable, higiénica, antimoho y con alto punto de blancura

## CARACTERÍSTICAS

Pintura mural al agua para interiores de alta transpirabilidad, elevada blancura, fácil de aplicar, con tiempos de secado que permiten una rápida utilización de los espacios habitables, ideal para uso profesional, con elevadas características de compatibilidad y adherencia, poder de relleno, cubrición sobre diversos tipos de sustrato.

Se aditiva con un fungicida para garantizar la resistencia al ataque del moho en la pared, que es eficaz contra diversas especies e insoluble en agua, característica que contribuye a mantener inalterada e intacta la superficie tratada durante mucho tiempo.

Las propiedades de fluidez adecuada y baja tendencia a las salpicaduras permiten aplicaciones con herramientas manuales o mecánicas que garantizan un acabado caracterizado por una elevada homogeneidad estética y una opacidad uniforme.

Su calidad permite solucionar estética y técnicamente diferentes exigencias de pintado con un buen nivel de acabado; proporciona una película con baja retención de polvo y es fácil de limpiar con una esponja húmeda. Gracias a la presencia de inertes especiales recubiertos de cera, es especialmente transpirable para evitar la condensación en locales con alta concentración de vapor de agua, como cocinas y baños, y garantiza una elevada capacidad de relleno y una opacidad uniforme incluso en grandes superficies en todas las condiciones de luz. El producto cumple los requisitos de **la clase A+** según el informe de ensayo correspondiente.

Producto sin APEO formulado con resinas de acetato de vinilo/acrilato en dispersión acuosa y agregados seleccionados.

## COMPOSICIÓN

## PROPIEDADES DEL PRODUCTO

|                                           | <b>Clase<br/>EN 13300</b> | <b>Método</b>     | <b>Valor</b>                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| <b>Brilliance</b>                         | Muy opaco                 | UNI EN ISO 2813   | < 5                                    |
| <b>Recogida de suciedad</b>               | Bajo                      | UNI 10792         | $\Delta L > 3$ y $\leq 9$              |
| <b>Resistencia al cepillado en húmedo</b> | 4                         | UNI EN ISO 11998  | $L_{dft} < \mu$                        |
| <b>Opacidad</b>                           | 2                         | UNI EN ISO 6504-3 | $\geq 98$ e $< 99.5$                   |
| <b>Residuo seco en peso</b>               |                           | UNI 8490-1        | 65-69 %                                |
| <b>Secado</b>                             |                           | PF2 interno       | Solapamiento 4-6h;<br>Completar 5 días |

## ESPECIFICACIONES

|                        |               |                 |
|------------------------|---------------|-----------------|
| <b>Peso específico</b> | PF3 interno   | 1580 - 1680 g/l |
| <b>Cobertura</b>       | Interior PF11 | 95 - 99         |

## ALMACENAMIENTO

El producto es estable 1 año almacenado en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C

## CAPWHITE ACTIVE

Pintura al agua transpirable, higiénica, antimoho y con alto punto de blancura

## COLORES

Blanco.

## EMPLEO

Es adecuado para la decoración y protección de diversos tipos de soportes, nuevos o en mantenimiento, como enlucidos de diversas composiciones (cemento, cal, premezclados), hormigón y fibrocemento, cartón yeso, estucos y pinturas viejas, y en todos los casos en que se requiera un mantenimiento rápido y económico. En las aplicaciones a pistola, asegúrese de que el sustrato esté libre de polvo y evite el exceso de pulverización ajustando la presión, la boquilla y la dilución para garantizar que la pintura depositada moje adecuadamente la superficie.

## HERRAMIENTAS

Rodillo, brocha, pulverizador.

## DILUCIÓN

Rodillo, brocha: 20-30% con agua en volumen.  
Pulverización sin aire: 0-10% en volumen con agua.

## RESA

8-10 m<sup>2</sup>/l por capa

## TEMPERATURA DE APLICACIÓN

+5°C +30°C

## SISTEMA DE PINTURA

**Enlucidos de cemento, enlucidos de cemento-cal, enlucidos de cal hidráulica, hormigón armado, hormigón prefabricado nuevo y pinturas lavables sin moho antiguas**

Eliminar los restos de polvo, rellenar con *Stucco Light* si es necesario.

Sobre un soporte seco, aplicar dos capas de **CAPWHITE ACTIVE** con un intervalo de 4-6 horas.

**Enlucidos de yeso, enlucidos de estuco, pinturas al temple de cartón yeso y otros sustratos muy absorbentes**

Se debe aplicar primero una capa de *Acrilifix* diluido 1:5 con agua o una capa de *Coprisol*.

El grado de absorción de una pintura al temple puede evaluarse del siguiente modo: tras aplicar la primera capa de pintura, compruebe si se forman numerosas burbujas de aire. Si es así, la absorción es excesiva y será necesario proceder del mismo modo que con las capas de enlucido, o bien eliminar completamente la pintura anterior mojándola con abundante agua y raspándola con una espátula.

**Mantenimiento de una superficie pintada con CAPWHITE ACTIVE**

Limpiar la suciedad con una esponja húmeda y, una vez seca, aplicar una o varias capas de **CAPWHITE ACTIVE**.

## VOZ

## CAPITAL

## ADVERTENCIAS

Pintura al agua transpirable antimoho para interiores a base de resinas sintéticas con un 67% de residuo sólido, para aplicar con un consumo medio de 220 ml/m<sup>2</sup>.

Para realizar el trabajo de forma profesional, es imprescindible seguir las instrucciones de preparación de la superficie contenidas en los libros CAP Arreghini. Los datos de especificación se determinaron a +23°C con una humedad ambiente relativa del 65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían. La información técnica aquí contenida es meramente indicativa.

## CAPWHITE ACTIVE

Pintura al agua transpirable, higiénica, antimoho y con alto punto de blancura

Debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, recomendamos que la idoneidad del producto y su eficacia se comprueben mediante ensayos en la aplicación específica.