

CHARME VELVET

Decoración **nacarada** compacta para untar**CARACTERÍSTICAS**

Decoración de interiores que, gracias a sus pigmentos nacarados y cargas especiales, confiere al soporte un acabado rústico con un cambiante y agradable juego de luces y colores reflejados; adecuado para obtener decoraciones especiales con efecto texturado y rugoso al tacto.

Su alta calidad garantiza la máxima protección con un excelente acabado y proporciona una película dura, elástica y tenaz con gran resistencia a la penetración de manchas y suciedad.

Al ser inodoro, es especialmente adecuado para aplicaciones en entornos poco ventilados.

COMPOSICIÓN

A base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, agregados seleccionados y pigmentos nacarados.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

	VALOR	MÉTODO
DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA	BUENA	
RESISTENCIA AL IMPACTO	EXCELENTE	
RASPAR LA SUCIEDAD	BAJA	
RESISTENCIA AL LAVADO	EXCELENTE	
RESIDUO SECO EN PESO	48-52 %	Interior PF25
SECADO	Solapamiento: -58h Completo: 5 días	PF2 interno

ESPECIFICACIONES

	VALOR	MÉTODO
PESO ESPECÍFICO	1270-1370 g/l	PF3 interno

ALMACENAMIENTO

El producto es estable 1 año si se almacena en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C.

COLORES

Plata. La gama de colores puede ampliarse en las tonalidades de la carta de colores correspondiente. Los colores pueden producirse con el sistema Arreghini Colors 16. Entre una tirada de producción y la siguiente, el tono de color puede variar ligeramente, por lo que es necesario terminar el trabajo con la misma tirada de producción.

EMPLEO

Es adecuado como acabado para crear un efecto decorativo tanto en locales públicos como privados. También puede utilizarse en superficies que no sean perfectamente lisas.

El efecto de textura depende de la destreza del aplicador y de la cantidad aplicada, por lo que la muestra es meramente indicativa. Realice pruebas prácticas en un panel de demostración antes de trabajar.

Para conseguir una superficie homogénea trabajar con la misma herramienta y un solo operario en el acabado, y asegurar un trabajo continuo húmedo sobre húmedo en toda la pared sin interrupción. Mezclar el producto en el mezclador 2 minutos antes y después de la introducción de AC16 Stains.

Las herramientas se lavan con agua inmediatamente después de su uso.

HERRAMIENTAS

Espátula, llana de acero inoxidable

DILUCIÓN

Hasta un 10% en volumen con agua

RESA

7-10 m² /l por capa

CHARME VELVET

Decoración **nacarada** compacta para untar

TEMPERATURA DE +5°C +30°C

APLICACIÓN

SISTEMA DE PINTURA

Sobre CLS, yesos varios, nuevos o ya pintados, rugosos e irregulares, limpiar la superficie a decorar eliminando las partes desprendidas y alisar con *Jolli* o *Stuccocap*. Sobre madera, aplicar imprimación *Opakite* u *Opakite W* y lijar. Sobre soportes de hierro, aplicar una capa de *Chromocap* o *Chromocap W*.

Sobre soportes preparados como se ha descrito anteriormente y sobre cartón yeso

1. Aplicar con un rodillo de pelo corto una capa de *Ecolora Absolutecap* diluido al 5-10% en volumen con agua.
2. Transcurridas 3 horas, aplicar una o varias capas de *CHARME VELVET* en función del efecto estético deseado.

Para aumentar la resistencia a la abrasión, al rayado y al lavado con detergentes y líquidos alimentarios, aplique *DECOR PROTECTIVE*.

VOZ DE LICITACIÓN

Pintura acrílica en dispersión acuosa para interiores apta para acabados de efecto metalizado, con alta resistencia al lavado para aplicar en una o varias manos, con un consumo medio de 0,120 a 0,240 l/m² (una/dos manos) sobre superficies previamente tratadas con una mano de *Ecolora Absolutecap*.

ADVERTENCIAS

Para llevar a cabo el trabajo de manera profesional, es esencial seguir las instrucciones de preparación de la superficie contenidas en los libros CAP Arreghini. Los datos de las especificaciones se determinaron a +23°C con una humedad relativa del ambiente del 65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían.

La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, se recomienda comprobar la idoneidad del producto y su eficacia mediante ensayos realizados en la aplicación específica.