

Impregnante protector a base de disolventes

CARACTERÍSTICAS

Producto para la impregnación superficial de la madera, de alta penetración, para interiores y exteriores, que resalta la veta. Está disponible en colores semitransparentes obtenidos con pigmentos minerales micronizados de alta resistencia a la luz que confieren a los artículos tratados estabilidad cromática y protección contra el deterioro causado por los rayos UV y los agentes atmosféricos, elementos indispensables para aplicaciones de larga duración, útiles para salvaguardar el artículo a lo largo del tiempo.

Su alta calidad asegura una buena humectación del poro, un bajo hinchamiento de la fibra y una distribución homogénea y uniforme del color, para garantizar la adherencia de las capas de acabado y su correcta hilatura con excelentes resultados estéticos tanto en aplicaciones profesionales como de bricolaje. Se aplica fácilmente con herramientas manuales o mecánicas.

Producto formulado con resinas alquídicas y fungicidas, que garantizan la resistencia al moho, para asegurar la máxima protección en exteriores en condiciones de fuerte exposición a los agentes atmosféricos y a la luz solar. El producto debe ser recubierto con acabados adecuados.

COMPOSICIÓN

A base de resinas alquídicas resistentes a la luz, transparentes y óxidos de hierro.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

	VALOR	MÉTODO
RESISTENCIA DEL COLOR EN EXTERIORES	EXCELENTE	
UNIFORMIDAD DEL TONO	EXCELENTE	
RESISTENCIA AL MOHO	BUENA	
RESIDUO SECO EN PESO	18-28 % según la tonalidad	Interior PF25
SECADO	Solapado 4-6h; Completo 24h	PF2 interno

ESPECIFICACIONES

	VALOR	MÉTODO
PESO ESPECÍFICO	800-900 g/l	PF3 interno

ALMACENAMIENTO

El producto es estable 1 año almacenado en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C

COLORES

Según carpeta específica. Se recomienda comprobar el tinte con pruebas preliminares antes de la aplicación, ya que el color original de cada tipo de madera produce un tono final diferente. El tinte entre una tirada de producción y la siguiente puede ser ligeramente diferente, por lo que es necesario terminar un trabajo con la misma tirada de producción.

EMPLEO

Como primera mano sobre superficies no tratadas de diversas especies de madera, en el ciclo de pintura coloreada semitransparente con acabado alquídico sintético sobre artefactos como marcos de puertas y ventanas en general, vigas y otras carpinterías. Recubrir en un plazo de 18 horas para garantizar una buena adherencia.

Se caracteriza por unas propiedades de fluidez y fluidez adecuadas que permiten una fácil aplicación, especialmente con flow-coating, impregnación e inmersión. Es ideal para impregnar pino laminado y vigas porque reduce la diversidad de colores debida a los nudos y a las diferencias de absorción.

Impregnante protector a base de disolventes

Si el producto se ha almacenado a bajas temperaturas, se recomienda llevarlo al menos a +15 °C antes de su aplicación.

El secado puede realizarse a temperatura ambiente o con túneles de aire caliente (+35°, +50°C) y, en este caso, el cepillado puede realizarse después de 3-5 horas, lo que permite reducir el tiempo de transformación.

Utilice *Acquaragia VD100* para limpiar las herramientas

No se debe permitir la acumulación de polvo de lijado y/o pulverización ni de restos de pintura seca, ya que provocan combustión espontánea.

HERRAMIENTAS

Brocha, Spray, Inmersión, Impregnación, Flow-coating.

DILUCIÓN

Listo para usar.

RESA

11-13 m²/l por capa

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

+5°C +30°C

SISTEMA DE PINTURA**Protección de ventanas y puertas en el**

1. Lije la madera con papel de lija de grano 150-180;
2. Aplicar una capa de *Classic* del color deseado;
3. Después de 4-6h aplicar una capa de *Special UV Satin*;
4. Transcurridas 36 horas, cepille o lije con papel de lija de grano 180-220 y aplique una segunda capa de *Special UV Satin*.

Special UV Satin puede sustituirse por *Special UV Matt* para acabados mates, *Riplast 1 Lucida* para acabados brillantes o *Special UV Tix Gel*.

Mantenimiento

A. Limpie a fondo la superficie de suciedad y polvo y líjela con papel de lija de grano 180-220;

B. A continuación, aplique *Satinado UV especial* como en el paso 3.

Si el artefacto está en mal estado, lije la pintura hasta la madera y vuelva a empezar desde el paso 2.

VOZ DE LICITACIÓN

Impregnante alquídico antimoho para madera, pigmentado con óxidos de hierro transparentes, con un 15% de residuo sólido utilizado para impregnar superficies de madera, para uso interior y exterior, con un consumo medio de 85 ml/m².

ADVERTENCIAS

Para realizar el trabajo de forma profesional, es esencial seguir las instrucciones de preparación de superficies que figuran en los libros de CAP Arreghini.

Los datos de especificación se determinaron a +23°C con una humedad relativa del 65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían.

La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, se recomienda comprobar la idoneidad del producto y su eficacia mediante ensayos realizados en la aplicación específica.

