

Acabado decorativo con efecto cemento para aplicaciones interiores y exteriores antimoho y antialgas

CARACTERÍSTICAS

CONCRETE CAP es un revestimiento decorativo antimoho acrílico-siloxánico que permite obtener superficies con un fuerte carácter de solidez y seguridad típico del hormigón "visto". Su composición garantiza una elevada dureza superficial, una buena transpirabilidad y repelencia al agua de lluvia, así como una excelente resistencia al moho.

Los métodos de aplicación permiten reproducir los efectos del hormigón lavado, encofrado y pulido en cualquier pared.

COMPOSICIÓN

Producto formulado con resinas acrílico-siloxánicas de alta calidad en dispersión acuosa, agregados seleccionados y aditivado con fungicida de amplio espectro de acción.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

	VALOR	MÉTODO
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE	EXCELENTE	
RESISTENCIA AL MOHO	EXCELENTE	
RESISTENCIA AL AGUA	BUENA	
DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA	BUENA	
GRANULOMETRÍA	Máx. 0,35 mm	
RESIDUO SECO EN PESO	77-81 %	Interior PF25
SECADO	Solapamiento de 24 horas	PF2 interno
	Completar 10 días	

ESPECIFICACIONES

	VALOR	MÉTODO
PESO ESPECÍFICO	1650-1750 g/l	PF3 interno

ALMACENAMIENTO

El producto es estable 1 año si se almacena en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C.

COLORES

Gris claro.

La gama de colores puede ampliarse en las tonalidades de la carta de colores correspondiente. Los colores pueden producirse con el sistema Arreghini Colors 16. Entre una serie de producción y la siguiente, el tono del color puede ser ligeramente diferente, por lo que es necesario terminar el trabajo con la misma serie de producción. El tipo de aplicación y el espesor aplicado pueden modificar ligeramente el color. Por lo tanto, se recomienda realizar una prueba preventiva para evaluar el efecto estético obtenido.

EMPLEO

Es adecuado para la decoración y protección, con excelentes resultados estéticos, de obras nuevas o de mantenimiento de diversas composiciones (revoques nuevos y viejos a base de aglutinantes hidráulicos, superficies de hormigón, superficies de yeso y cartón-yeso, pinturas y revestimientos viejos de naturaleza orgánica o mineral, conglomerados minerales diversos siempre que sean absorbentes, superficies de madera, superficies tratadas con revestimiento térmico "coat").

Evite las aplicaciones en presencia de condensación o luz solar directa y proteja las superficies de la lluvia y la humedad durante aproximadamente 48 horas. En superficies con revestimiento térmico "coat", se recomienda utilizar tonos de color con un VRL superior a 25.

HERRAMIENTAS

Llana de acero inoxidable

CONCRETE CAP

Acabado decorativo con efecto cemento para aplicaciones interiores y exteriores antimoho y antialgas

DILUCIÓN

Listo para usar

RESA

0,8-1,2 m² /kg por capa, según el tipo de transformación

TEMPERATURA DE

+5°C +30°C

APLICACIÓN

SISTEMA DE

PINTURA

En

Sobre revoques nuevos y viejos a base de conglomerantes hidráulicos, superficies de hormigón, superficies de yeso y cartón yeso, pinturas y revestimientos viejos de naturaleza orgánica o mineral, conglomerados de diversa naturaleza mineral siempre que sean absorbentes, superficies de madera.

1. Asegurarse de que el soporte está seco, curado, limpio, sin moho y sin material suelto. Si es necesario, renovar, consolidar y restaurar con productos específicos (por ejemplo, *Acrilifix Special*).
2. Aplicar una capa de Unifix fino.
3. Cuando la superficie esté seca, aplicar CONCRETE CAP en una o dos capas dependiendo del efecto final deseado.

Efecto encofrado

Aplicar una capa de CONCRETE CAP con una llana de acero y, mientras el producto está todavía húmedo, repasar la superficie con una almohadilla de goma efecto madera. Una vez seco, aplicar una segunda capa fina de CONCRETE CAP con una llana de acero para el alisado final.

Efecto "Vibrato"

Aplique una capa de CONCRETE CAP con una llana de acero, haciendo una simple capa fina. Cuando esté seco, aplicar una segunda capa de CONCRETE CAP con llana de acero. Mientras el producto está todavía húmedo, con la llana plana, repasar y compactar la superficie según el efecto deseado.

Efecto "piedra lavada"

Aplicar una capa de Siloxcap Active Bianco de forma artesanal. Cuando esté seco, aplicar una capa de CONCRETE CAP con llana de acero, alisando y cubriendo completamente la superficie.

Después del secado, proceder a un lijado ligero con papel de lija de grano 100/120. Dependiendo de la granulometría del revestimiento Siloxcap Active, se obtendrá un efecto de "piedra lavada" más o menos pronunciado.

Efecto "piedra de lava"

Aplicar una capa de Siloxcap Active negro de forma artesanal. Cuando esté seco, aplicar una capa de CONCRETE CAP con llana de acero, alisando y cubriendo completamente la superficie.

En función de la granulometría del revestimiento Siloxcap Active, se obtendrá un efecto de "piedra de lava" más o menos pronunciado.

En el exterior

Sobre superficies secas, compactas, absorbentes y cohesivas tratadas con aislamiento térmico "coat", revoques viejos y nuevos a base de aglutinantes hidráulicos, superficies de hormigón, pinturas y revestimientos viejos de naturaleza orgánica o mineral, y conglomerados de naturaleza mineral diversa siempre que sean absorbentes.

Acabado decorativo con efecto cemento para aplicaciones interiores y exteriores antimoho y antialgas

4. Asegurarse de que el soporte está seco, curado, limpio, sin moho y sin material suelto. Si es necesario, renovar, consolidar y restaurar con productos específicos. Deje transcurrir un tiempo de curado adecuado (aprox. 28 días) cuando trabaje sobre sustratos frescos y alcalinos.
5. Aplica una capa de Unifix fino y espera a que se seque.
6. Aplicar una capa de Siloxcap Active de forma artesanal. Cuando esté seco, aplicar una capa de CONCRETE CAP con llana de acero, alisando y cubriendo completamente la superficie. Las zonas sin cubrir crearán el efecto de "piedra lavada".
7. Una vez seco, lijar ligeramente con papel de lija de grano 100/120.

Dependiendo de la granulometría del revestimiento Siloxcap Active, se conseguirá un efecto de "piedra lavada" más o menos pronunciado.

VOZ

CAPITAL

ADVERTENCIAS

Revestimiento decorativo antimoho acrílico-siloxánico para aplicar sobre diversos tipos de sustratos de edificios nuevos o mantenidos con un consumo medio de 1 kg/m².

Para realizar el trabajo de forma profesional, es imprescindible seguir las instrucciones de preparación de la superficie que figuran en el libro CAP Arreghini. Los datos de las especificaciones se han determinado a +23°C con una humedad relativa ambiente del 65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían. La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de soportes y condiciones de aplicación, se aconseja comprobar la idoneidad de uso del producto y su eficacia mediante pruebas realizadas en la aplicación específica.