

Acabado de alta cobertura para interiores

CARACTERÍSTICAS Imprimación mural pigmentada, opaca, para interiores, con función aislante y adherente sobre diferentes soportes, por lo que es ideal como imprimación para favorecer la cobertura de las capas posteriores y asegurar una superficie con absorción uniforme. Utilizada como imprimación de acabado, garantiza una alta resistencia al lavado

COMPOSICIÓN Producto sin APEO formulado con resinas acrílicas en dispersión acuosa, cargas laminares y agregados seleccionados.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO	Clase EN13300	Método	Valor
Brilliance	Muy opaco	UNI EN ISO 2813	Brillo < 5
Opacidad		UNI EN ISO 6504-3	≥ 98 e < 99,5
Recogida de suciedad	Muy bajo	UNI 10792	ΔL ≤ 3
Resistencia al cepillado en húmedo	2	UNI EN ISO 11998	≥ 5 L _{dft} < μ
Residuo seco en peso		Interior PF25	58-62 %
Secado		PF2 interno	Superpuesto 4-6 h Completo 5 días
ESPECIFICACIONES	Peso específico	PF3 interno	1400-1500 g/l
	Cobertura	Interior PF11	> 95

ALMACENAMIENTO El producto es estable 1 año almacenado en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C

COLORES Blanco.

EMPLEO *Coprisol* se utiliza directamente sobre diferentes soportes como diversos tipos de yeso (a base de cemento, premezclado, a base de yeso), cartón yeso y pinturas antiguas como aislante altamente opaco; es adecuado para la superposición con todo tipo de productos de las líneas *Murival* o *Ecolora*.

HERRAMIENTAS Rodillo, brocha, pulverizador.

DILUCIÓN Rodillo, brocha: 20-30% en volumen con agua;
Pulverización sin aire: 10-20% en volumen con agua.
Sustratos muy absorbentes: 30-60% en volumen con agua.

RESA 9-11 m²/l por capa

Acabado de alta cobertura para interiores

TEMPERATURA DE +5°C +30°C

APLICACIÓN

VOZ DE LICITACIÓN

Imprimación y acabado aislante con buena resistencia al lavado, opaco, a base de resinas de emulsión acrílica para aplicación directa sobre soportes minerales o pinturas antiguas en mantenimiento con un consumo medio de 200 ml/m², compatible con pinturas de emulsión al agua.

ADVERTENCIAS

Para realizar el trabajo de forma profesional, es esencial seguir las instrucciones de preparación de superficies que figuran en los libros de CAP Arreghini.
Los datos de especificación se determinaron a +23°C con una humedad relativa del 65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían.
La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, se recomienda comprobar la idoneidad del producto y su eficacia mediante ensayos realizados en la aplicación específica.