

Barniz protector **al agua****CARACTERÍSTICAS**

Pintura acrílica transparente, no amarillea, diluible en agua, adecuada para la protección de pinturas decorativas de interior.

COMPOSICIÓN

Producto incoloro formulado con resinas acrílicas en dispersión acuosa.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

	VALOR	MÉTODO
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	BUENA	
RESISTENCIA AL RAYADO	BUENA	
RESISTENCIA AL LAVADO CON DETERGENTES	BUENA	
RESISTENCIA A LAS MANCHAS DE LÍQUIDOS ALIMENTARIOS	BUENA	
RESISTENCIA AL AMARILLEAMIENTO	EXCELENTE	
RESIDUO SECO EN PESO	24-28%	Interior PF25
SECADO	Superpuesto 6-8 h Completo 5 días	PF2 interno

ESPECIFICACIONES

	VALOR	MÉTODO
PESO ESPECÍFICO	1000-1100 g/l	PF3 interno
GLOSS	Brillante: > 80 Opaco: 5 - 15	PF6 interno

ALMACENAMIENTO

El producto debe almacenarse en sus envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C, lejos de fuentes de ignición.

COLORES

Transparente incoloro

EMPLEO

Se utiliza para la protección de pinturas decorativas en interiores.
No es adecuado para la protección de acabados a base de cal.

HERRAMIENTAS

Brocha, rodillo de pelo corto.

DILUCIÓN

10% en volumen con agua.

RESA

14-16 m²/l por capa

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

+10°C +30°C

SISTEMA DE PINTURA**Pinturas decorativas recién aplicadas**

1. Esperar a que el revestimiento decorativo a proteger haya terminado de secarse.
2. Aplique una capa de *Decor Protective*.
3. Después de 6-8 h aplicar una segunda capa de *Decor Protective*.

Pinturas decorativas existentes

4. Desempolvar y limpiar a fondo la superficie a tratar

5. Proceda como en el paso 2.

Para garantizar la máxima resistencia a la abrasión y a los líquidos, Decor Protective puede utilizarse catalizado al 10% en peso con *Endurecedor 1* (pot-life máx. 2 horas a 23°C a 65% H.R.).

VOZ CAPITAL

Barniz acrílico transparente en dispersión acuosa con un 26% de residuo sólido, resistente a la abrasión, al rayado, al lavado con detergentes y líquidos alimentarios para ser utilizado a un consumo medio de 65 ml/m².

ADVERTENCIAS

Para realizar el trabajo de manera profesional, es indispensable seguir las instrucciones para la preparación de las superficies contenidas en los libros CAP Arreghini, en el ciclo de aplicación y en la ficha técnica. La información técnica aquí contenida es de carácter indicativo. Se aconseja adaptarla a las condiciones específicas de uso. Los datos de las especificaciones y la información técnica se han determinado a +23°C con una humedad relativa ambiente del 65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones variarán. Nuestras recomendaciones sobre el uso del producto se basan en nuestras propias observaciones y en una cuidadosa investigación. También se ha tenido en cuenta la experiencia adquirida en la aplicación práctica. No obstante, debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, es imprescindible comprobar la idoneidad de uso del producto y su eficacia mediante ensayos realizados en la aplicación específica.