

FICHA TÉCNICA

DELETE RUST

Convertidor de óxido

CARACTERÍSTICAS	Producto de base acuosa caracterizado por una elevada capacidad de conversión del óxido sobre sustratos férricos. Aplicado sobre la superficie, transforma el óxido residual en una capa compacta y adherente apta para el recubrimiento con sistemas de pintura protectora.			
EMPLEO	Se utiliza en la preparación de superficies oxidadas en las que resulta difícil la limpieza mecánica o el chorro de arena. Reacciona bien sobre sustratos húmedos. Aplicar el producto sobre la zona a tratar, esperar 48 horas y comprobar que el óxido se ha convertido en una capa negra y compacta; en caso contrario, repetir el tratamiento. Si se trabaja con temperaturas elevadas y tiempo seco, es aconsejable mojar con agua la superficie a tratar.			
PROPIEDADES DEL PRODUCTO		VALOR	MÉTODO	
	Temperatura de funcionamiento	<+80°C		
	Sólidos en volumen	25% 2 ±		
	Tiempo mínimo de sobreaplicación	48 horas		
	Tiempo máximo de sobreaplicación	3-4 meses		
ESPECIFICACIONES		VALOR	MÉTODO	
	Peso específico	900-1000 g/l	PF3 interno	
ESPESOR Y RENDIMIENTO		Mínimo	Massimo	Recomendado
	Consumo, ml/m²	65	100	80
	Rendimiento teórico, m²/l	15.4	10	12.5
	Rendimiento teórico, m²/kg	16.2	10.5	13.2
	Espesor de la película húmeda, mμ	65	100	80
	Espesor de la película seca, mμ	16.3	25	20
ALMACENAMIENTO	El producto es estable 1 año si se almacena en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C.			
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE	Consideraciones generales: La superficie debe limpiarse de contaminantes de diversos tipos, como suciedad, aceite, grasa y sales. Eliminar la cal o el exceso de óxido no adherido Si se requiere limpieza, hidrolavado grado Wa2 (superficie libre de aceite, grasa, sales, suciedad).			
HERRAMIENTAS	Aerosol convencional, rodillo, brocha, esponja			
DILUCIÓN	Listo para usar			
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	+5°C +40°C			
ADVERTENCIAS	Para realizar el trabajo de forma artesanal, es imprescindible seguir las instrucciones de los libros CAP Arreghini. Los datos de especificación se determinaron a +23°C con una humedad relativa del 65% en la sala y los espesores indicados. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían. La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de soportes y condiciones de aplicación, se aconseja comprobar la idoneidad del producto y su eficacia mediante pruebas realizadas en la aplicación específica.			