

Acabado protector al agua para tarimas y estructuras de madera en exteriores

CARACTERÍSTICAS

Producto adecuado para sistemas de pintado de artefactos de madera en exteriores. Asegura un acabado uniforme y proporciona una alta resistencia a la intemperie y a la luz solar. Su alta calidad permite obtener un excelente nivel de acabado garantizando al mismo tiempo una alta protección de los artefactos tratados expuestos a condiciones climáticas muy severas.

La tarima Dolomiti W está formulada con resinas acrílicas especiales en dispersión acuosa, fungicidas y pigmentos que penetran en profundidad, nutriendo y consolidando la madera; el producto permanece de poro abierto y transpirable, sin desprendimientos ni descamaciones con el paso del tiempo. Disponible en colores semitransparentes, resalta la veta de la madera, realizando su aspecto.

Las características de elasticidad, penetración, impermeabilidad al agua y resistencia al desgaste garantizan que la película aplicada no se vea afectada por las tensiones provocadas por los cambios dimensionales del sustrato a medida que cambian las condiciones climáticas.

COMPOSICIÓN

Producto formulado con resinas acrílicas de alta calidad en dispersión acuosa, óxidos de hierro transparentes resistentes a la luz y fungicidas.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

	VALOR	MÉTODO
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE	EXCELENTE	
ELASTICIDAD	EXCELENTE	
GLOSS	MATT	
RESIDUO SECO EN PESO	24-28%	Interior PF25
SECADO	Superponible 12h Completar 5 días	PF2 interno

ESPECIFICACIONES

	VALOR	MÉTODO
PESO ESPECÍFICO	1000-1100 g/l	PF3 interno

ALMACENAMIENTO

El producto es estable 1 año si se almacena en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C.

COLORES

027 Nogal, 070 Incoloro, 078 Roble, 080 Castaño. Se recomienda comprobar el tinte con pruebas preliminares antes de la aplicación, ya que el color original de cada tipo de madera produce un tono final diferente. El tinte entre una producción y la siguiente puede ser ligeramente diferente, por lo que es necesario terminar un trabajo con la misma producción.

EMPLEO

Es adecuado para la decoración y protección contra la intemperie de sustratos de madera nuevos o mantenidos de diferentes especies, como vallas, barandillas de madera de balcones, tablas de cerillas, jardineras, cenadores, vigas y marcos de ventanas. Ideal para barnizar suelos de madera en exteriores (entaramados). Si el producto se ha almacenado a bajas temperaturas, recomendamos llevarlo al menos a +15 °C antes de su aplicación.

Durante el tiempo de aplicación y secado, es esencial que la temperatura sea superior a +15°C y la humedad del aire inferior al 65%; también es importante que la habitación esté ventilada para favorecer la evaporación del agua.

Tenga en cuenta que la aplicación de espesores de producto superiores a los indicados o unas condiciones ambientales diferentes pueden hacer que el tiempo de secado sea mayor.

Acabado protector al agua para tarimas y estructuras de madera en exteriores

HERRAMIENTAS

Brocha, rodillo

DILUCIÓN

Listo para usar

RESA

18-20 m²/l por capa dependiendo de la absorción del sustrato

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

+15°C +30°C

SISTEMA DE PINTURA

Nueva construcción de varias especies de madera, incluidas las que tienen poros muy evidentes y profundos, como el iroko, la caoba meranti y el contrachapado marino.

1. Lije la madera con papel de lija de grano 220-250.
2. Aplique una capa de *Dolomiti W Decking*.
3. Si la primera capa se absorbe bien, uniformemente y sin halo, puede aplicarse una segunda capa de *Dolomiti W Decking*, teniendo especial cuidado de no excederse en la cantidad para no alargar el tiempo de secado.

Artefactos de madera muy expuestos como vallas, tableros de cerillas, cenadores, cerchas

4. Lije la madera con papel de lija de grano 220-250.
5. Aplique una capa de *Dolomiti W Decking*.
6. Transcurridas 12 horas, compruebe si el producto se ha absorbido bien y proceda a la aplicación de una segunda capa de *Dolomiti W Decking*.

Suelos exteriores de madera (Decking)

7. Lije la madera con papel de lija de grano 220-250.
8. Aplique una capa de *Dolomiti W Decking*.
9. Transcurridas 12 horas, aplique una segunda capa de *Dolomiti W Decking*
Las maderas exóticas, al tener componentes grasos como resinas y aceites esenciales, pueden tener tiempos de secado más largos en función de la esencia, en cuyo caso evaluar la absorción de la primera mano antes de aplicar la segunda, respetando siempre las cantidades indicadas.

Mantenimiento

- 1M. Limpiar a fondo la superficie de suciedad, polvo y material suelto, luego lijar con papel de lija de grano 240-280;
- 2M. A continuación, aplique 1 capa de *Dolomiti W Decking*.

Cuando haya grietas debidas a los movimientos de crecimiento y contracción de la madera, deberán sellarse con productos adecuados (selladores acrílicos) antes de pintar.

VOZ DE LICITACIÓN

Impregnante-acabador a base de resinas acrílicas especiales en dispersión acuosa para madera, resistente al moho, pigmentado con óxidos de hierro transparentes, aditivado con fungicidas, con un 26% de residuo sólido, utilizado para la protección

Acabado protector al agua para tarimas y estructuras de madera en exteriores

de artefactos de madera sometidos a altas tensiones atmosféricas, con un consumo medio de 50 ml/m² por mano.

ADVERTENCIAS

Para realizar el trabajo de forma profesional, es imprescindible seguir las instrucciones de preparación de superficies contenidas en el libro CAP Arreghini. Los datos de las especificaciones se han determinado a +23°C con una humedad relativa ambiente del 65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían. La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de soportes y condiciones de aplicación, se aconseja comprobar la idoneidad de uso del producto y su eficacia mediante pruebas realizadas en la aplicación específica.