

Acabado encerado al agua impregnante

CARACTERÍSTICAS

Este producto es adecuado para sistemas de pintado de artefactos de madera tanto en interiores como en exteriores. Es resistente al agua, fácil de aplicar, con alta compatibilidad, poder de relleno y adherencia; garantiza una elevada uniformidad y una formidable resistencia mecánica y a la intemperie, elementos indispensables para aplicaciones de larga duración, útiles para salvaguardar el artefacto a lo largo del tiempo. Gracias a su elevada calidad, representa la solución estética y técnica para las diversas exigencias de pintado, con un excelente nivel de acabado y la máxima protección y resistencia del color a la intemperie, incluso en situaciones de fuerte exposición o condiciones severas. Las características de elasticidad adecuada, resistencia al rayado y al desgaste garantizan una película que permanece estable, bella y resistente incluso a las tensiones provocadas por la variación dimensional del soporte al cambiar las condiciones climáticas. Está formulado con filtros UV, resinas acrílicas en dispersión acuosa y fungicidas que garantizan una alta protección en exteriores en condiciones de fuerte exposición a la intemperie y a la luz solar. Está disponible en colores semitransparentes que resaltan la veta de la madera, obtenidos con pigmentos minerales micronizados de alta resistencia a la luz. Las propiedades de adecuada fluidez y baja tendencia al goteo permiten una fácil aplicación con herramientas manuales, caracterizándose por una elevada homogeneidad estética, espesor uniforme y adecuada cobertura de cantos tanto en aplicaciones profesionales como de bricolaje. Al ser inodoro, está especialmente indicado para aplicaciones en ambientes poco ventilados. Está fabricado con materias primas seleccionadas por su bajo impacto medioambiental, su reducida contaminación y sus mínimas emisiones, a fin de preservar el bienestar y la seguridad de los usuarios y de las personas que viven en el entorno.

RESISTENCIA AL AGUA

El producto se seca y cura completamente en un máximo de 5 días en condiciones óptimas (+15+30°C con humedad del sustrato <10% y humedad relativa del aire <65%).

Exponer el producto después de al menos 5 días de estabilización para evitar el contacto con el agua de lluvia o la condensación (en caso de niebla o humedad superior al 85%) antes de la polimerización completa.

COMPOSICIÓN

Producto formulado con resinas acrílicas en dispersión acuosa, óxidos de hierro transparentes resistentes a la luz, filtros UV y fungicidas.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	VALOR	MÉTODO
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE	EXCELENTE	
ELASTICIDAD	EXCELENTE	
SECADO	Solapamiento 6h Completar 5 días	PF2 interno
RESIDUO SECO EN PESO	27-31%	Interior PF25

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN	VALOR	MÉTODO
PESO ESPECÍFICO	1000-1100 g/l	PF3 interno
GLOSS	10-20	PF6 interno

ALMACENAMIENTO

El producto es estable 1 año almacenado en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C

COLORES

Según la carpeta específica. Entre una producción y otra, el tinte puede ser ligeramente diferente, por lo que es necesario terminar el trabajo con la misma producción.

EMPLEO

Es adecuado para la decoración y protección contra la intemperie de artefactos de madera como vallas, barandillas de madera para balcones, tablas de cerillas, jardineras, cenadores, vigas y accesorios, nuevos o en mantenimiento, en entornos rurales, marinos o industriales.

El lijado de la primera capa debe realizarse sin eliminar una gran cantidad de la película seca a fin de mantener una película suficiente para garantizar un acabado uniforme.

Si el producto se ha almacenado a bajas temperaturas, es aconsejable llevarlo al menos a +15°C antes de la aplicación. Durante la aplicación y el tiempo de secado, es esencial que la temperatura sea superior a +15°C y la humedad del aire inferior al 65%; también es importante que la habitación esté ventilada para facilitar la evaporación del agua.

Tenga en cuenta que la aplicación de mayores espesores de pintura que los indicados o unas condiciones ambientales diferentes pueden hacer que el tiempo de secado sea mayor, ya que se ralentiza la evaporación del agua.

HERRAMIENTAS

Cepillo.

DILUCIÓN

Listo para usar

RESA

10-12 m²/l por capa

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

SISTEMA DE PINTURA

Nueva construcción de varias especies de madera, incluidas las que tienen poros muy evidentes y profundos, como el iroko, la caoba meranti y el contrachapado marino.

1. Lije la madera con papel de lija de grano 220-250;
2. Aplicar una capa de *Dolomiti W*;
3. Después de 6h aplicar una capa de *Dolomiti W*;
4. Después de 6h, cepillar o lijar con papel de lija de grano 240-280 y aplicar una capa de *Dolomiti W*.

Madera de diversas especies que contienen tanino u otras sustancias colorantes como el roble, el castaño, la cicuta o el alerce ruso con un sistema incoloro.

- A. Lije la madera con papel de lija de grano 220-250;
- B. Aplicar una capa de *Riplast F99*;
- C. Después de 2 h, proceder como en el punto 3 y siguientes.

Mantenimiento

Acabado encerado al agua impregnante

- A. Limpie a fondo la superficie de suciedad, polvo y material suelto y, a continuación, lije con papel de lija de grano 240-280;
- B. A continuación, aplique dos capas de *Dolomiti W*, esperando 6 horas entre capa y capa.

Los artículos con grietas debidas a movimientos de crecimiento y contracción de la madera deben sellarse con productos adecuados (selladores acrílicos) antes de pintarlos.

VOZ DE LICITACIÓN

Impregnante-acabador acrílico para madera, resistente al moho, pigmentado con óxidos de hierro transparentes, aditivado con filtros UV y fungicidas, con un residuo sólido del 29% utilizado para la protección de artefactos sometidos a alto estrés atmosférico, con un consumo medio de 270 ml/m².

ADVERTENCIAS

Para realizar el trabajo de forma profesional, es imprescindible seguir las instrucciones de preparación de la superficie contenidas en los libros CAP Arreghini. Los datos de especificación se determinaron a +23°C con una humedad ambiente relativa del 65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían. La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, recomendamos que la idoneidad del producto y su eficacia se comprueben mediante ensayos en la aplicación específica.