

CARACTERÍSTICAS Barniz transparente opaco, acrílico, no amarilleante, diluible en agua, de uno o dos componentes, adecuado para la protección de carpintería interior. *Ecoplast W601* catalizado con *Endurecedor 1* garantiza la máxima resistencia.

COMPOSICIÓN Producto formulado con resinas acrílicas hidroxiladas, agentes mateantes seleccionados y poliisocianato alifático.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO		VALOR	MÉTODO
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		BUENA	
RESISTENCIA AL RAYADO		BUENA	
RESISTENCIA AL LAVADO CON DETERGENTES		BUENA	
RESISTENCIA A LAS MANCHAS DE LÍQUIDOS ALIMENTARIOS		BUENA	
RESISTENCIA AL AMARILLEAMIENTO		BUENA	
RESIDUO SECO EN PESO		Ecoplast W601: 24-28%, Endurecedor 1: 68-72%.	Interior PF23
SECADO		Solapamiento de 8 horas Completar 5 días	PF2 interno

ESPECIFICACIONES		VALOR	MÉTODO
PESO ESPECÍFICO		Ecoplast W601: 1000-1100 g/l Endurecedor 1: 1040-1140 g/l	PF3 interno
POT-LIFE		2 horas	Interior PF7
GLOSS		5-15 25-35	PF6 interno

ALMACENAMIENTO El producto debe almacenarse en sus envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C , lejos de fuentes de ignición.

COLORES Transparente incoloro

EMPLEO Protección de artefactos de madera en interiores para muebles.

HERRAMIENTAS Pulverizador

DILUCIÓN Spray Aircoat: listo para usar.
Pulverización convencional: 10% en volumen con agua.

RESA 9-11 m²/l por capa

RELACIÓN DE MEZCLA 100 *Ecoplast W 601* - 10 *Endurecedor 1* en peso y volumen

TEMPERATURA DE APLICACIÓN +10°C +30°C

SISTEMA DE PINTURA

Maderas de especies

1. Lije la madera primero con papel de lija de grano 150 y después con papel de lija de grano 220-240;
2. Si es necesario, matizar con *Classic W* en el color deseado;
3. Después de 4-6 horas, aplicar dos capas de *Ecoplast W 601*, esperando 8 horas entre cada capa;
4. Después de 8 horas, lijar con papel de lija de grano 220-240 y aplicar una capa de *Ecoplast W 601*.

Mantenimiento

Lijar hasta la madera y continuar desde el paso 2.

Para garantizar la máxima resistencia a la abrasión y a los líquidos, *Ecoplast W 601* debe utilizarse con *el endurecedor 1*.

Los artículos con grietas debidas a movimientos de crecimiento y contracción de la madera deben sellarse con productos adecuados (selladores acrílicos) antes de pintarlos.

VOZ DE LICITACIÓN

Pintura acrílica transparente de dos componentes en dispersión acuosa con un 26% de residuo sólido, resistente a la abrasión, al rayado, al lavado con detergentes y líquidos alimentarios, utilizada en 3 capas con un consumo medio de 300 ml/m².

ADVERTENCIAS

Para realizar el trabajo de manera profesional, es indispensable seguir las instrucciones para la preparación de la superficie contenidas en el libro CAP Arreghini, el ciclo de aplicación y la ficha técnica.

La información técnica aquí contenida tiene carácter indicativo. Se recomienda adaptarla a las condiciones específicas de uso. Los datos de especificación y la información técnica se han determinado a +23°C con una humedad relativa ambiente del 65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían.

Nuestros consejos sobre el uso del producto se basan en nuestras propias observaciones y en una cuidadosa investigación. También se ha tenido en cuenta la experiencia adquirida en la aplicación práctica. No obstante, debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, es indispensable comprobar la idoneidad de uso del producto y su eficacia mediante ensayos en la aplicación específica.