

CARACTERÍSTICAS

Producto sintético en dispersión acuosa que forma un revestimiento gomoso impermeable continuo similar a una vaina. Al tratarse de un producto líquido para aplicar sobre el soporte, da la posibilidad de crear membranas impermeabilizantes continuas, eliminando el problema de las juntas entre láminas impermeabilizantes (vainas alquitranadas). Es un producto extremadamente práctico de aplicar, ya que se adapta a cualquier conformación de la superficie a tratar, por lo que se utiliza para impermeabilizar todos los soportes con formas especialmente complejas. Está formulado con materiales sintéticos que garantizan una excelente adherencia sobre diferentes soportes y resistencia a los álcalis y a los agentes atmosféricos; la membrana elástica obtenida tras el secado mantiene una elevada elasticidad a lo largo del tiempo incluso a temperaturas inferiores a 0°C.

COMPOSICIÓN

A base de resinas acrílicas de elasticidad interna y áridos seleccionados.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

	VALOR	MÉTODO
RESISTENCIA A LOS ÁLCALIS	EXCELENTE	
RESISTENCIA AL AGUA	EXCELENTE	
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE Y A LOS RAYOS UV	EXCELENTE	
RESIDUO SECO EN PESO SECADO	64-68% Superpuesta 8-10 h; Completa 72 h	Interior PF25

ESPECIFICACIONES

	VALOR	MÉTODO
PESO ESPECÍFICO	1250-1350 g/l	PF3 interno
Cobertura	88-92 %	Interior PF11

ALMACENAMIENTO

El producto es estable 1 año almacenado en los envases originales a una temperatura entre +5°C y + .30°C

COLORES

Blanco.

EMPLEO

Adecuado para impermeabilizar y proteger cubiertas de fibrocemento, estructuras de hormigón, papel bituminoso, impermeabilizaciones antiguas de asfalto, superficies que permanecen enterradas o cubiertas con pavimento.

Sirve como junta entre dos materiales, alrededor de chimeneas o terrazas en sustitución de los tapajuntas. Se utiliza en todos aquellos casos en los que se produzcan o se prevean infiltraciones de agua o humedad debido a fisuras producidas por asentamientos o por otros motivos. En la aplicación de este producto es necesario asegurar escrupulosamente que el soporte esté perfectamente seco, para evitar bolsas internas de agua que provocarían el desprendimiento de la vaina, y en el caso de terrazas, se debe asegurar la correcta pendiente para evitar estancamientos de agua.

Aplicado con refuerzo de tejido, es ideal para juntas que no se adhieren al sustrato o para reparar grandes grietas.

Para obtener los mejores resultados, se recomienda preparar adecuadamente la superficie a tratar limpiándola de contaminantes y materiales incoherentes.

En el caso de sustratos polvorientos, recomendamos el uso de *Elasto Guaina* diluido 1:1 con agua como capa de imprimación para consolidar la superficie.

En impermeabilización, sustituye ventajosamente a los productos bituminosos también porque no está sujeto a grandes variaciones de plasticidad con los cambios de temperatura. *Elasto Guaina* puede recubrirse con *Elasto Active*. Las herramientas se lavan inmediatamente con agua después de su uso

HERRAMIENTAS

Rodillo, brocha, pistola.

DILUCIÓN

Listo para usar

RESA 1,5-2 m²/kg por capa

TEMPERATURA DE APLICACIÓN +5°C +30°C

SISTEMA DE PINTURA Impermeabilización de diferentes superficies

Superficies nuevas de fibrocemento, estructuras de hormigón, papel bituminoso, impermeabilizaciones antiguas de asfalto

Limpie con un lavado a presión todas las impurezas como suciedad, musgo, moho, agentes fundidos y proceda como se indica a continuación:

Sobre una superficie seca, aplicar tres capas de *Elasto Guaina* con un intervalo de 8-10h.

VOZ DE LICITACIÓN Revestimiento elastomérico en dispersión acuosa con elastomerización interna, para aplicar sobre una superficie pretratada con una imprimación adecuada, con un consumo medio de 1,7 kg/m².

ADVERTENCIAS Para realizar el trabajo de forma profesional, es esencial seguir las instrucciones de preparación de superficies que figuran en los libros de CAP Arreghini. Los datos de especificación se determinaron a +23°C con una humedad relativa del 65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían.

La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, se recomienda comprobar la idoneidad del producto y su eficacia mediante ensayos realizados en la aplicación específica.