

CARACTERÍSTICAS

Pintura decorativa para interiores de efecto aterciopelado y suave al tacto. Está formulada con pigmentos nacarados y agregados especiales que proporcionan un elegante efecto cromático, rico en reflejos.

Al ser inodoro, está especialmente indicado para aplicaciones en entornos poco ventilados. ESTÁ fabricado con materias primas seleccionadas por su bajo impacto, baja contaminación y mínimas emisiones, con el fin de preservar el bienestar y la seguridad de los usuarios y de las personas que viven en el entorno; el producto cumple los requisitos de la **Clase A+** según el Informe de Pruebas correspondiente.

COMPOSICIÓN

A base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, agregados seleccionados y pigmentos nacarados

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

	VALOR	MÉTODO
DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA	BUENA	
RESISTENCIA AL IMPACTO	EXCELENTE	
RESISTENCIA AL LAVADO	EXCELENTE	
RASPAR LA SUCIEDAD	BAJA	
RESIDUO SECO EN PESO	30-34 %	Interior PF25
SECADO	Solapamiento: -58h; Completo: 5 días	PF2 interno

ESPECIFICACIONES

	VALOR	MÉTODO
PESO ESPECÍFICO	1110-1210 g/l	PF3 interno

ALMACENAMIENTO

El producto es estable 1 año si se almacena en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C.

COLORES

De plata.

La gama de colores puede ampliarse en las tonalidades de la carta de colores correspondiente. Los colores pueden producirse con el sistema Arreghini Colors 16. La tonalidad entre una tirada de producción y la siguiente puede ser ligeramente diferente, por lo que es necesario terminar un trabajo con la misma tirada de producción.

EMPLEO

Es adecuado como acabado para crear un efecto decorativo tanto en locales públicos como privados donde se deseen decoraciones especiales. Es necesario trabajar sobre superficies adecuadamente preparadas.

El efecto de textura depende de la destreza manual del aplicador y de la cantidad aplicada, por lo que la muestra es meramente indicativa. Realice pruebas prácticas en un panel de demostración antes de trabajar.

Para conseguir una superficie homogénea trabajar con la misma herramienta y un solo operario en el acabado, y asegurar el procesado continuo húmedo sobre húmedo de toda la pared sin interrupción. Mezclar el producto en el mezclador 2 minutos antes y después de la introducción de AC16 Stains.

Las herramientas se lavan con agua inmediatamente después de su uso.

HERRAMIENTAS

Cepillo Spalter, cepillo corto rígido.

DILUCIÓN

Hasta el 5% en volumen con agua

RESA10-12 m² /l por capa**TEMPERATURA DE**

+5°C +30°C

APLICACIÓN**SISTEMA DE
PINTURA**

En CLS, varios enlucidos, nuevos o ya pintados, rugosos e irregulares, limpiar eliminando las partes sueltas y alisar con *Jolli* o *Stuccocap*.

En madera, aplicar imprimación *Opakite* u *Opakite W* y lijar.

Sobre sustratos de hierro aplicar una capa de *Chromocap* o *Chromocap W*

Sobre soportes preparados como se ha descrito anteriormente y sobre cartón yeso

1. Aplicar con un rodillo de pelo corto una capa de *Ecolora Absolutecap* diluido al 15-30% en volumen con agua.
2. Transcurridas 3 horas, aplique una capa de *Essentia* diluido al 0-5% con agua con un pincel de espátula, extendiéndolo de forma irregular o circular.

Para aumentar la resistencia a la abrasión, al rayado, al lavado con detergentes y a los líquidos alimentarios, aplique DECOR PROTECTIVE.

VOZ**DE LICITACIÓN**

Pintura acrílica en dispersión acuosa para interiores indicada para acabados de efecto metalizado de textura fina mate con alta resistencia al lavado para aplicar en una sola mano, con un consumo medio de 0,1 l/m² sobre superficies niveladas previamente tratadas con una mano de *Ecolora Absolutecap*.

ADVERTENCIAS

Para realizar el trabajo de forma profesional, es esencial seguir las instrucciones de preparación de superficies que figuran en los libros de CAP Arreghini.

Los datos de las especificaciones se determinaron a +23°C con una humedad relativa del ambiente del 65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían.

La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, se recomienda comprobar la idoneidad del producto y su eficacia mediante ensayos realizados en la aplicación específica.