

CARACTERÍSTICAS

Pintura mural lavable hidrófuga para interiores, con tiempos de secado que permiten trabajar con rapidez y habitabilidad rápida de las estancias. Ideal para uso profesional, presenta elevadas características de compatibilidad y adherencia, poder de relleno y cobertura en diferentes tipos de superficies murales. De fácil aplicación tanto con herramientas manuales como mecánicas, garantiza una gran homogeneidad, opacidad uniforme y enmascaramiento de capas antiguas, con excelentes prestaciones estéticas y técnicas. Con baja retención de polvo, la película creada por *Extra White* es, sin embargo, fácil de limpiar con una esponja húmeda.

COMPOSICIÓN

Producto sin APEO a base de resinas vinil-versátiles en dispersión acuosa y áridos seleccionados.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

	Clase EN13300	Método	Valor
Brilliance	Muy opaco	UNI EN ISO 2813	Brillo < 5
Recogida de suciedad	Bajo	UNI 10792	$\Delta L > 3$ y ≤ 9
Opacidad	2	UNI EN ISO 6504-3	≥ 98 e $< 99,5$
Resistencia al cepillado en húmedo	3	UNI EN ISO 11998	$\geq 20 L_{(dft)} < \mu$
Residuo seco en peso		Interior PF25	65-69 %
Secado		PF2 interno	Solapamiento 2-3h Completo 5 días

ESPECIFICACIONES

Peso específico	PF3 interno	1560-1660 g/l
------------------------	-------------	---------------

ALMACENAMIENTO

El producto es estable 1 año almacenado en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C

COLORES

Blanco.

EMPLEO

Es adecuado para la decoración y protección, incluso con tonos pastel, con excelentes resultados estéticos y bajos costes, de revoques de diversas composiciones, nuevos o en mantenimiento. En aplicaciones a pistola, asegurarse de que el soporte esté libre de polvo y evitar el exceso de pulverización del producto, ajustando la presión, la boquilla y la dilución para que la pintura moje adecuadamente la superficie. Para superficies sujetas a contaminación biológica por mohos, añadir 2 litros de A10 por cada 14 litros de pintura.

HERRAMIENTAS

Rodillo, brocha, pistola.

DILUCIÓN

Rodillo, brocha: 20-30% con agua en volumen.
Pulverización sin aire: 0-10% en volumen con agua.

RESA

8-10 m²/l por capa

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

+5°C +30°C

SISTEMA DE PINTURA

Revoques de cemento, mortero calibrado o revoques de cal hidráulica, enlucidos de estuco, cartón yeso, hormigón armado, hormigón prefabricado nuevo y pinturas antiguas lavables

1. Eliminar todo rastro de polvo, rellenar con *Stucco Light*;
2. Sobre un sustrato seco y limpio, aplique dos capas de *Extra White* con un intervalo de 3 a 4 horas.

Enlucidos de yeso, pinturas al temple y otros sustratos muy

Se debe aplicar primero una capa de *Acrilifix* diluido 1:5 con agua o una capa de *Coprisol*.

El grado de absorción de una pintura al temple puede evaluarse del siguiente modo: tras la aplicación de la primera capa de pintura, observe la superficie: si se forman numerosas burbujas de aire, la absorción es excesiva y es necesario proceder como con las capas de enlucido, o bien eliminar completamente la pintura anterior mojándola con abundante agua y raspándola con una espátula.

Mantenimiento en una superficie pintada con *Extra White*

Limpie la suciedad con una esponja húmeda y, una vez seca, aplique una o varias capas de *Blanco Extra*.

VOZ DE LICITACIÓN

Pintura al agua hidrófuga lavable para interiores a base de resinas sintéticas con un 67% de residuo sólido, clasificada según la norma EN 13300 con opacidad de clase 2, baja captación de suciedad, muy opaca, para aplicar con un consumo medio de 220 ml/m².

ADVERTENCIAS

Para realizar el trabajo de forma profesional, es esencial seguir las instrucciones de preparación de superficies que figuran en los libros de CAP Arreghini, Los datos de especificación se determinaron a +23°C con una humedad relativa del 65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían.

La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, se recomienda comprobar la idoneidad del producto y su eficacia mediante ensayos realizados en la aplicación específica.