

CARACTERÍSTICAS Pintura de resina acrílica monocomponente o bicomponente, diluible en agua, que no amarillea, adecuada como imprimación en carpintería interior. F23 catalizada con *Endurecedor 1* garantiza el máximo rendimiento.

COMPOSICIÓN A base de resinas acrílicas en emulsión acuosa

PROPIEDADES DEL PRODUCTO	VALOR	MÉTODO
CARTOGRAFÍA	BUENA	
POTENCIA DE LLENADO	BUENA	
ELASTICIDAD	EXCELENTE	
RESIDUO SECO EN PESO	22-26%	Interior PF25
SECADO	6 horas superponibles Completar 5 días	PF2 interno

ESPECIFICACIONES	VALOR	MÉTODO
PESO ESPECÍFICO	F23: 1000-1100 g/l Endurecedor 1: 1040-1140 g/l	PF3 interno
ARENABILIDAD	20-25 pasajes	Interior PF5

ALMACENAMIENTO El producto es estable 1 año almacenado en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C

COLORES Incoloro.

EMPLEO Como primera mano sobre superficies de diferentes especies de madera, sin tratar o pretratadas con un impregnante acrílico, en el ciclo de pintado transparente con acabado acrílico o poliuretano diluible en agua, monocomponente o bicomponente, sobre muebles y accesorios de interior.

El producto catalizado con isocianato es adecuado como imprimación aislante con efecto barrera contra las sustancias colorantes y oleorresinosas contenidas en la madera, que pueden afectar negativamente al acabado (por ejemplo, maderas exóticas, iroko, alerce ruso, MDF). El lijado debe realizarse sin eliminar demasiado de la película seca, con el fin de mantener un espesor suficiente y una cobertura uniforme.

Si el producto se ha almacenado a bajas temperaturas, se recomienda llevarlo al menos a +15 °C antes de su aplicación.

Durante la aplicación y el secado, es esencial que la temperatura sea superior a +15°C y la humedad del aire inferior al 65%; también es importante que la habitación esté ventilada para facilitar la evaporación del agua. Tenga en cuenta que la aplicación de espesores de pintura superiores a los indicados o unas condiciones ambientales diferentes pueden hacer que el tiempo de secado sea mayor, ya que se ralentiza la evaporación del agua.

El secado puede realizarse a temperatura ambiente o en un túnel de aire caliente (35°-50°C); en este caso, el lijado puede realizarse después de 3-5 horas.

El cepillado, frente al lijado, proporciona un mejor acabado estético. La reacción de reticulación del polisocianato se produce simultáneamente con la resina acrílica y el agua de forma incontrolada: se recomienda aplicar con pistolas que realicen la mezcla instantánea para evitar que las características de la película seca difieran en función del tiempo transcurrido desde la mezcla hasta el uso debido a la diferente reticulación.

HERRAMIENTAS Brocha, rodillo, pistola Aircoat.

RELACIÓN DE MEZCLA 100 partes F23 : 10 partes Endurecedor 1, en volumen.

POT-LIFE	2 horas a 23°C 65% H.R. No utilizar el producto después de 2 horas aunque todavía esté líquido.
DILUCIÓN	Listo para usar.
RESA	8-10 m ² /l por capa
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	+15°C +30°C
SISTEMA DE PINTURA	Aplicación por pulverización Aircoat Nuevo artefacto de diferentes especies de madera 1. Lije la madera primero con papel de lija de grano 150 y después con papel de lija de grano 220-240; 2. Si es necesario, matizar con <i>Classic W</i> en el color deseado; 3. Después de 4-6 horas, aplicar dos capas de <i>F23</i>, esperando 6 horas entre cada capa; 4. Después de 6 horas, lijar con papel de lija de grano 220-240 y aplicar una capa de <i>Eco W500</i>. Para las siguientes especies de madera, <i>F23</i> debe utilizarse necesariamente catalizado con <i>Endurecedor 1</i>: iroko, roble, castaño, cicuta, alerce ruso, MDF.
VOZ DE LICITACIÓN	Pintura acrílica de imprimación para madera en dispersión acuosa con un contenido de sólidos del 24%, que se utiliza con un consumo de 220 ml/m ² para la protección de piezas interiores que se van a sobrepintar con pinturas acrílicas o de poliuretano diluibles en agua.
ADVERTENCIAS	Para realizar el trabajo de forma profesional, es esencial seguir las instrucciones de preparación de superficies que figuran en los libros de CAP Arreghini. Los datos de especificación se determinaron a +23°C con una humedad relativa del 65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían. La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, se recomienda comprobar la idoneidad del producto y su eficacia mediante ensayos realizados en la aplicación específica.