

FICHA TÉCNICA

FIX RUST

Bloqueador de óxido

CARACTERÍSTICAS	Bloqueador de óxido transparente en base disolvente, formulado con resinas alquídicas, aceites secantes al aire y aditivos antioxidantes. Ejerce un alto efecto humectante y penetrante en la superficie.			
USO	Se utiliza como aporte para fijar el óxido en la superficie, o como aditivo para pinturas sintéticas o oleosintéticas, sustituyendo a los diluyentes para mejorar la brochabilidad y fluidez.			
PROPIEDADES DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	MÉTODO	
	Temperatura de trabajo	<+80 °C		
	Sólidos en volumen	45 % 2 ±		
	Sólidos en peso	59-63%	Dentro de PF25	
	Secado	Recocido 12 h Completo 5 días	Interior PF2	
ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN	VALOR	MÉTODO	
	Peso específico	890-990 g/l	Interior PF3	
ESPESOR Y RENDIMIENTO		Mínimo	Máximo	Recomendado
	Espesor de la película seca, µm	30	45	40
	Espesor de la película húmeda, µm	67	100	89
	Rendimiento teórico (m²/l)	14,9	10	11,2
	Rendimiento teórico (m²/kg)	15,9	10,6	11,9
ALMACENAMIENTO	El producto es estable 1 año si se almacena en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C.			
COLOR	Transparente incoloro.			
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE	La superficie debe estar seca y limpia de contaminantes de diversa índole como suciedad, aceite, grasa y sales. Superficies oxidadas: eliminar la pintura descascarillada y las escamas de óxido sueltas.			
HERRAMIENTAS	Pulverizador convencional, rodillo, brocha			
APLICACIÓN	Dilución	Listo para usar		
	Condiciones de aplicación	+5°C +40°C >3°C en punto de rocío Humedad relativa:<70		
	Método de aplicación pulverización convencional	Boquilla: 1,6 - 1,8mm Ángulo del ventilador; 40 - 80°. Presión del aire: 3,5-4 kg/cm²		
	Diluyente para lavado	Diluyente Nitro NV5000		
SECADO	Los datos facilitados deben considerarse meramente indicativos. El tiempo de secado real puede ser más corto o más largo, teniendo en cuenta el espesor de la capa, la ventilación y la humedad. Los espesores de capa elevados y las			

FICHA TÉCNICA

FIX RUST

Bloqueador de óxido

condiciones ambientales desfavorables ralentizan el secado y el curado en profundidad.

DTF 40 micras	
Temperatura de la superficie	23°C
Desempolvado	6h
Seco al tacto	12h
Completar	5 días
Tiempo de recubrimiento mín.	12h
Tiempo de recubrimiento máx.	3 días

SISTEMA RECOMENDADO

Producto	Capas	Espesor húmedo	Espesor en seco
Fijar óxido	1	89	40
Óxido fijo	1	89	40
Fijar óxido	1	89	40
Total	3	267	120

ADVERTENCIAS

Para realizar el trabajo de forma correcta, es imprescindible seguir las instrucciones de los libros CAP Arreghini. Los datos de especificación fueron determinados a +23°C con 65% de humedad relativa en el ambiente y con los espesores indicados. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían. La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de soportes y condiciones de aplicación, se aconseja comprobar la idoneidad del producto y su eficacia mediante ensayos realizados en la aplicación específica.