

CARACTERÍSTICAS Pintura al disolvente de secado rápido para soportes de madera de interior.

COMPOSICIÓN	Nitrocelulosas seleccionadas en disolvente		
PROPIEDADES DEL PRODUCTO	RESIDUO SECO EN PESO SECADO	VALOR 5-7%	MÉTODO PF25 interno
		Secado excesivo 20 min Completo 6 horas	Interno PF2

ESPECIFICACIONES	PESO ESPECÍFICO	VALOR 900-950 g/l	MÉTODO PF3 interno
-------------------------	-----------------	-------------------	--------------------

ALMACENAMIENTO El producto es estable 1 año si se almacena en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C, lejos de fuentes de ignición. Después de abrir el bote, para evitar la formación de piel en la superficie, comprobar que el bote esté herméticamente cerrado y que el volumen de aire no supere 1/3 del volumen total. Si no es así, utilícelo en poco tiempo o decante el producto en un bote más pequeño.

COLORES Transparente incoloro

USO Como primera capa en suelos viejos para aislar los restos de cera que queden tras el lijado.
Para garantizar un acabado homogéneo y uniforme, sobreaplicar con pinturas de poliuretano de dos componentes (p.ej. *Ripplast A + B*) sin lijar el soporte.

HERRAMIENTAS Brocha, Rodillo, Spray

DILUCIÓN Listo para usar

RENDIMIENTO 8-10 m²/l por capa

TEMPERATURA DE APLICACIÓN +5°C +30°C

ARTÍCULO DE LICITACIÓN Imprimitación nitrosintética transparente con 6% de residuo sólido para aplicar como primera mano en suelos para un consumo de 110 ml/m².

ADVERTENCIAS Para realizar el trabajo de manera artesanal, es indispensable seguir las instrucciones para la preparación de las superficies contenidas en los libros CAP Arreghini, en el ciclo de aplicación y en la ficha técnica. La información técnica aquí contenida es de carácter indicativo. Se aconseja adaptarla a las condiciones específicas de uso. Los datos de las especificaciones y la información técnica se han determinado a +23°C con una humedad relativa ambiente del 65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones variarán. Nuestras recomendaciones sobre el uso del producto se basan en nuestras propias observaciones y en una cuidadosa investigación. También se ha tenido en cuenta la experiencia adquirida en la aplicación práctica. No obstante, debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, es imprescindible comprobar la idoneidad de uso del producto y su eficacia mediante ensayos realizados en la aplicación específica.