

CARACTERÍSTICAS

Revestimiento mural mineral a base de cal aérea, de fácil aplicación, con tiempos de secado que permiten una rápida utilización de los espacios habitados. Debido a su naturaleza química, no forma película, sino que endurece al reaccionar químicamente con el sustrato, y por su alta alcalinidad tiene mayor resistencia al moho que las pinturas comunes para interiores.

Se caracteriza por una alta difusión del vapor, de modo que garantiza la transpirabilidad necesaria para asegurar paredes secas y evitar la condensación en zonas sometidas a altas concentraciones de vapor de agua, como cocinas y baños. Su alta transpirabilidad lo hace adecuado para sistemas de deshumidificación de acabado.

La alta capacidad de relleno permite aplicaciones con herramientas manuales que garantizan una capa gruesa con un buen acabado, compacto y fácilmente pulible, caracterizado por diferentes tonos y efectos de color.

Proporciona una película con baja retención de polvo y resistente al roce.

El producto cumple los requisitos de la **clase A+ según** el informe de ensayo correspondiente.

COMPOSICIÓN

Revestimiento a base de cal aérea y áridos seleccionados.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

	VALOR	MÉTODO
DIFUSIÓN DE VAPOR	EXCELENTE	
OPACIDAD	MEDIA	
SECADO	Superponible 4 -6h Completar 5 días	PF2 interno

ESPECIFICACIONES

	VALOR	MÉTODO
PESO ESPECÍFICO	1550-1650 g/l	CbB 1
RESIDUO SECO EN PESO	60-64 %	CbB 2

ALMACENAMIENTO

El producto es estable 1 año si se almacena en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C.

COLORES

Blanco.

La gama de colores puede ampliarse en los muestrarios "Veneciano" y "Mineralcap". Los colores pueden producirse con el sistema Arreghini Colors 16. Entre una tirada de producción y la siguiente, el tono de color puede ser ligeramente diferente, por lo que es necesario terminar el trabajo con la misma tirada de producción.

EMPLEO

Es adecuado para decorar y proteger edificios nuevos o en fase de mantenimiento, sobre diferentes soportes como enlucidos de diversas composiciones (a base de cemento, a base de cal, premezclados,), hormigón y fibrocemento, cartón yeso, enlucidos de estuco y pinturas antiguas, y en todos los casos en que se requiera un producto que cumpla los criterios de la construcción ecológica y un resultado estético particular. Debido a su naturaleza predominantemente mineral, *Grassello* no debe aplicarse sobre pinturas al agua.

HERRAMIENTAS

Frattazzo Inox.

DILUCIÓN

Listo para usar.

RESA2,5-3,3 m² /kg por capa**TEMPERATURA DE APLICACIÓN**

+10°C +30°C, H.R. < 85%.

SISTEMA DE PINTURA**Enlucidos de cemento, enlucidos de cemento-cal, enlucidos de cal hidráulica, premezclados nuevos**

1. Eliminar los restos de polvo, rellenar con *Stucco Light* si es necesario;
2. Realice una nivelación con *Grassello* para igualar el sustrato;
3. Transcurridas unas 12 horas, aplique otra capa para nivelar la superficie;
4. Transcurridas unas 12 horas, lijar para eliminar cualquier imperfección; a continuación, quitar el polvo y aplicar pequeñas cantidades de material en puntos concretos, compactándolo y puliéndolo con una llana de acero inoxidable antes de que se seque por completo.

Hormigón armado, hormigón prefabricado, enlucidos de yeso, enlucidos de estuco, cartón yeso, pinturas sintéticas antiguasSiga con una capa de *Unifix Fine* y proceda como en los pasos 2, 3, 4.**VOZ****CAPITAL****ADVERTENCIAS**Revestimiento mural mineral satinado liso a base de cal aérea con alta difusión de vapor de agua, consumo 0,7 kg/m².

Para realizar el trabajo de forma profesional, es esencial seguir las instrucciones de preparación de superficies que figuran en los libros de CAP Arreghini.

Los datos de las especificaciones se determinaron a +23°C con una humedad relativa del ambiente del 65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían.

La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, se recomienda comprobar la idoneidad del producto y su eficacia mediante ensayos realizados en la aplicación específica.