

CARACTERÍSTICAS	Esmalte de acabado para <i>Ignibeton Protettivo</i> o <i>Ignibeton CLS</i> .		
PROPIEDADES DEL PRODUCTO	PODER DE RELLENO ELASTICIDAD ADHESIÓN ASPECTO SUPERFICIAL BRILLO RESIDUO SECO EN PESO SECADO	ELEVADO ÓPTIMA ÓPTIMA LISO SATINADO 30-40 46-50 Se puede volver a aplicar tras 6 horas; completo tras 5 días	MÉTODO Interno PF6 Interno PF25 Interno PF2
ESPECIFICACIONES	PESO ESPECÍFICO COBERTURA	Blanco: 1200-1300 g/l; De color: 1000-1100 g/l 95-99	MÉTODO Interno PF3 Interior PF11
COLORES	Tintes RAL bajo pedido. Entre una producción y otra, el tinte puede variar ligeramente, por lo que es necesario terminar el trabajo con la misma producción.		
ALMACENAMIENTO	El producto debe almacenarse en sus envases originales a una temperatura comprendida entre +5°C y +30°C .		
USO	Elementos sin pintar de hormigón armado con o sin enlucido, ladrillo enlucido (enlucidos cementosos, enlucidos de mortero bastardo), prefabricados de hormigón, tratados con <i>IgniBeton Fondo</i> e <i>IgniBeton Protettivo</i> o <i>Ignibeton CLS</i>. En caso de que el producto haya sido almacenado a bajas temperaturas, se recomienda llevarlo a una temperatura mínima de +15 °C s antes de proceder a su aplicación. Durante la aplicación y el tiempo de secado, es imprescindible que la temperatura sea superior a +15°C s y la humedad del aire inferior al 65 %; además, es importante que el ambiente esté ventilado para favorecer la evaporación del agua. Recuerde que si se aplica una capa de pintura más gruesa que la indicada o si las condiciones ambientales son diferentes, el tiempo de secado puede alargarse, ya que se ralentiza la evaporación del agua. El secado puede realizarse a temperatura ambiente o en un túnel de aire caliente (+35 °C +50 °C).		
HERRAMIENTAS	Pulverizador airless, rodillo		
DILUCIÓN	Listo para usar.		
RENDIMIENTO	3,5-4,5 m²/kg por capa		
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	+15°C +30°C		
SISTEMA DE PINTURA	Elementos sin pintar de hormigón armado con o sin enlucido, ladrillo enlucido (enlucidos cementosos, enlucidos de mortero bastardo), prefabricados de hormigón, a tratar con el sistema <i>Ignibeton</i>. 1.Eliminar los restos de polvo, los posibles desmoldeantes y el material suelto, y aplicar una capa de <i>Ignibeton Fondo</i> con un consumo de 140 g/m².		

2. Aplicar varias capas de *Ignibeton CLS* con un intervalo de aproximadamente 6-8 h o *Ignibeton Protettivo* con un intervalo de aproximadamente 18-24 h con los distintos sistemas indicados, hasta alcanzar la cantidad prevista.
3. 24 horas después de la aplicación de la última capa de *Ignibeton CLS* o *Ignibeton Protettivo* aplicar una capa de *Ignibeton Finitura* con un consumo de 250 g/m²

MANTENIMIENTO

Compruebe periódicamente el estado de integridad de la película de pintura; en caso de daños, repita el ciclo protector en la parte dañada.

VOZ DEL PLIEGO

Esmalte acrílico de acabado para elementos de hormigón, hormigón armado, ladrillo enlucido (enlucidos cementosos, enlucidos de mortero bastardo), prefabricados de hormigón pretratados con *Ignibeton Fondo* e *Ignibeton Protettivo* o *Ignibeton CLS*, con un consumo de 250 g/m².

ADVERTENCIAS

Para realizar el trabajo de forma adecuada, es imprescindible seguir las indicaciones para la preparación de la superficie que figuran en los libros CAP Arreghini, en el ciclo de aplicación y en la ficha técnica.

La información técnica contenida tiene carácter indicativo. Se recomienda adaptarla a las condiciones específicas de uso. Los datos específicos y la información técnica se han determinado a +23°C s con una humedad relativa del ambiente del 65 %. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre una operación y otra pueden variar.

Nuestros consejos sobre el uso del producto se basan en observaciones y en investigaciones minuciosas realizadas por nosotros mismos. También se ha tenido en cuenta la experiencia adquirida en la aplicación práctica. Sin embargo, debido a la gran variedad de soportes y condiciones de aplicación, es imprescindible comprobar la idoneidad del producto y su eficacia mediante pruebas realizadas en la aplicación específica.