

CARACTERÍSTICAS

Pintura diluible en agua, adecuadamente transpirable, de fácil aplicación, ideal para uso profesional, con una alta compatibilidad que permite decorar artefactos de diferentes materiales convenientemente tratados.
Adecuado para interiores, opaco, inodoro, semiopaco, formulado con resinas acrílicas en emulsión acuosa, apto para decoraciones especiales o "glaseado".

COMPOSICIÓN

A base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, agregados seleccionados y pigmentos semiopacos.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

	VALOR	MÉTODO
DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA	BUENA	
RESISTENCIA AL IMPACTO	BUENA	
RASPAR LA SUCIEDAD	BAJA	
RESISTENCIA AL LAVADO	BUENA	
RESIDUO SECO EN PESO	33-37%	Interior PF25
SECADO	Superpuesta: 5-8h Completa: 5 días	PF2 interno

ESPECIFICACIONES

	VALOR	MÉTODO
PESO ESPECÍFICO	1150-1250 g/l	PF3 interno

ALMACENAMIENTO

El producto es estable 1 año si se almacena en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C.

COLORES

Según carpeta correspondiente. Los colores pueden producirse con el sistema Arreghini Colors 16. El color entre una tirada de producción y la siguiente puede ser ligeramente diferente, por lo que es necesario terminar el trabajo con la misma tirada de producción.

EMPLEO

Es adecuado como acabado para crear un efecto decorativo tanto en locales públicos como privados donde se requieran decoraciones especiales de efecto esmaltado.

El uso de diferentes herramientas y diferentes colores de imprimación producirá diferentes efectos cromáticos. Los mejores resultados se obtienen con una imprimación blanca o de color en un tono más claro que el esmalte. Si desea aumentar el efecto de color, puede proceder a una segunda aplicación de *Kalahari*. El efecto de *textura* depende de la destreza del aplicador y de la cantidad aplicada, por lo que la muestra es meramente indicativa. Antes de trabajar, realice pruebas prácticas en un panel de demostración.

Para conseguir una superficie homogénea, trabaje con la misma herramienta y un solo operario en el acabado, y garantice el procesamiento continuo húmedo sobre húmedo de toda la pared sin interrupción. Las herramientas se lavan con agua inmediatamente después de su uso.

HERRAMIENTAS

Rodillo, brocha, esponja, guante.

DILUCIÓN

0-35% con agua **en volumen**

RESA

15-18 m² /l por capa

TEMPERATURA DE APLICACIÓN +5°C +30°C

SISTEMA DE PINTURA

En enlucidos de yeso, enlucidos de estuco, cartón yeso, hormigón armado, hormigón prefabricado, sobre madera, sobre soportes de hierro

En madera, aplicar imprimación *Opakite* u *Opakite W* y lijar.

En sustratos de hierro, aplique una capa de *Chromocap* o *Chromocap W*.

Chromocap puede ser sustituido por: *Rustproofing*, *Corrobloc*, *Universal Primer Cap*.

Sobre yeso, estuco, cartón yeso y hormigón, aplicar *Unifix Fine* diluido con un 15% de agua como primera capa.

1. Una vez seco, aplicar *Ecolora Absolutecap* diluido al 15-30% en volumen con agua en dos capas, con un intervalo de 3 horas.
2. Después de 3h aplicar *Kalahari*.

En revoques diversos, rugosos, nuevos o ya pintados

Limpie la superficie a decorar retirando cualquier pieza suelta.

1. Aplicar *Ecolora Absolutecap* diluido al 15-30% en volumen con agua en dos capas, con un intervalo de 3 horas;
2. Después de 3h aplicar *Kalahari*.

Para aumentar la resistencia a la abrasión, al rayado, al lavado con detergentes y a los líquidos alimentarios, aplique *Decor Protective*.

VOZ DE LICITACIÓN

Pintura acrílica en dispersión acuosa, para interior y exterior, semitransparente, adecuada para acabados de efecto, con alta resistencia al lavado, para aplicar sobre una superficie tratada con una imprimación adecuada, con un consumo medio de 55 ml/m².

ADVERTENCIAS

Para realizar el trabajo de forma profesional, es esencial seguir las instrucciones de preparación de superficies que figuran en los libros de CAP Arreghini.

Los datos de las especificaciones se determinaron a +23°C con una humedad relativa del ambiente del 65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían.

La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, se recomienda comprobar la idoneidad del producto y su eficacia mediante ensayos realizados en la aplicación específica.