

CARACTERÍSTICAS Pintura mural al agua para interiores específica para aplicación sobre cartón yeso. Presenta características de alta transpirabilidad y fácil aplicación, con tiempos de secado que permiten una rápida utilización de los espacios habitables. Las propiedades de adecuada fluidez y baja tendencia a salpicar permiten aplicaciones con herramientas manuales o mecánicas que aseguran un acabado de alta homogeneidad estética y opacidad uniforme. El producto cumple los requisitos de la **clase A+** según el informe de ensayo correspondiente.

COMPOSICIÓN Producto sin APEO formulado con resinas de acetato de vinilo/acrilato en dispersión acuosa y áridos seleccionados.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO	Clase EN 13300	Método	Valor
Brilliance	Opaco	UNI EN ISO 2813	Brillo < 10
Sujeción de la suciedad	Bajo	UNI 10792	$\Delta L > 3$ y ≤ 9
Resistencia al cepillado en húmedo	3	UNI EN ISO 11998	$L_{dft} \geq 20$ y $< 70 \mu$
Opacidad	2	UNI EN ISO 6504-3	≥ 98 e < 99.5
Residuo seco en peso Secado		Interior PF25 PF2 interno	65-69 % Superponible 4-6h Completar 5 días

ESPECIFICACIONES	Peso específico	PF3 interno	1600 - 1700 g/l
	Cobertura	Interior PF11	> 98

ALMACENAMIENTO El producto es estable 1 año si se almacena en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C.

COLORES Blanco.

EMPLEO Es adecuado para la decoración y protección, con excelentes resultados estéticos y bajos costes, de diferentes tipos de soportes, nuevos o en mantenimiento, como enlucidos de diversas composiciones (cementosos, a base de cal, premezclados), hormigón y fibrocemento, estucos y capas de fondo de pinturas antiguas, paneles de diferentes materiales para stands de exposiciones, y en todos los casos en que se requiera un mantenimiento rápido y económico. Ideal para placas de yeso. En aplicaciones a pistola, asegúrese de que el sustrato esté libre de polvo y evite el exceso de pulverización ajustando la presión, la boquilla y la dilución para garantizar que la pintura depositada moje adecuadamente la superficie. En superficies sujetas a contaminación biológica por mohos, añadir 2 litros de Antimuffa A10 por cada 14 litros de pintura.

HERRAMIENTAS Rodillo, brocha, pulverizador Airless.

DILUCIÓN Rodillo, brocha: 20-35% en volumen con agua.
Pulverización sin aire: 0-10% en volumen con agua.

RESA 9-11 m²/l por capa.

TEMPERATURA DE +5°C+30°C

APLICACIÓN

SISTEMA DE PINTURA

Enlucidos de cemento, enlucidos de cemento-cal, enlucidos de cal hidráulica, enlucidos de estuco, cartón-yeso, hormigón armado, hormigón nuevo prefabricado y pinturas antiguas lavables sin moho.

1. Eliminar los restos de polvo, realizar cualquier rejuntado con *Stucco Light*
2. En superficies nuevas y limpias, aplique dos capas de *Kartocap* con un intervalo de 4-6 horas.

Enlucidos de yeso, pinturas al temple y otros sustratos muy absorbentes

Aplicar la primera mano a brocha o rodillo, evitando la aplicación a pistola y diluyendo el producto al 50-75% en volumen con agua, y una segunda mano diluida al 20-35% en volumen con agua.

El grado de absorción de una pintura al temple puede evaluarse del siguiente modo: tras aplicar la primera capa de pintura, compruebe si se forman numerosas burbujas de aire. Si es así, la absorción es excesiva y será necesario proceder del mismo modo que con las capas de enlucido, o bien eliminar completamente la pintura anterior mojándola con abundante agua y raspándola con una espátula.

Mantenimiento de una superficie ya pintada con Kartocap

Limpie la suciedad con una esponja húmeda cuando esté seca y aplique una o varias capas de *Kartocap*.

VOZ DE LICITACIÓN

Pintura de dispersión acuosa para interiores, lavable de clase 3 a aplicar con un consumo medio de 200 ml/m².

ADVERTENCIAS

Para realizar el trabajo de forma profesional, es esencial seguir las instrucciones de preparación de superficies que figuran en los libros de CAP Arreghini.

Los datos de las especificaciones se determinaron a +23°C con una humedad relativa del ambiente del 65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían.

La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, se recomienda comprobar la idoneidad del producto y su eficacia mediante ensayos realizados en la aplicación específica.