

CARACTERÍSTICAS Pintura diluible en agua, impermeable y adecuadamente transpirable, de fácil aplicación, ideal para uso profesional, con alta compatibilidad y características de adherencia y trabajabilidad sobre diferentes tipos de sustratos.
Indicada para interiores, opaca, inodora, formulada con resinas acrílicas en emulsión acuosa y pigmentos suavemente metálicos de acabado rústico, crea un cambiante y agradable juego de luces, colores y reflejos; adecuada para obtener decoraciones especiales con efecto texturizado y rugoso al tacto.
Al ser inodoro, está especialmente indicado para aplicaciones en entornos poco ventilados. ESTÁ fabricado con materias primas seleccionadas por su bajo impacto, baja contaminación y mínimas emisiones, con el fin de preservar el bienestar y la seguridad de los usuarios y de las personas que viven en el entorno; el producto cumple los requisitos de la **Clase A+** según el Informe de Pruebas correspondiente.

COMPOSICIÓN A base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, agregados seleccionados y pigmentos nacarados

PROPIEDADES DEL PRODUCTO	VALOR	MÉTODO
DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA	BUENA	
RESISTENCIA AL IMPACTO	EXCELENTE	
RASPAR LA SUCIEDAD	BAJA	
RESISTENCIA AL LAVADO	EXCELENTE	
RESIDUO SECO EN PESO	Oro: 45-49%. Plata: 42-46%.	Interior PF25
SECADO	Superpuesto: -58h; Completo: 5 días	PF2 interno

ESPECIFICACIONES	VALOR	MÉTODO
PESO ESPECÍFICO	Plata: 1000-1100 g/l Oro: 1040-1140 g/l	PF3 interno

ALMACENAMIENTO El producto es estable 1 año si se almacena en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C.

COLORES Oro y plata.
La gama de colores puede ampliarse en las tonalidades de la carta de colores correspondiente. Los colores pueden producirse con el sistema Arreghini Colors 16. La tonalidad entre una tirada de producción y la siguiente puede ser ligeramente diferente, por lo que es necesario terminar el trabajo con la misma tirada de producción.

EMPLEO Es adecuado como acabado para crear un efecto decorativo tanto en locales públicos como privados donde se deseen decoraciones especiales. Es necesario trabajar sobre superficies adecuadamente preparadas.
El efecto de *textura* depende de la destreza del aplicador y de la cantidad aplicada, por lo que la muestra es meramente indicativa. Realice pruebas prácticas en un panel de demostración antes de trabajar.
Para conseguir una superficie homogénea trabajar con la misma herramienta y un solo operario en el acabado, y asegurar el procesado continuo húmedo sobre húmedo de toda la pared sin interrupción. Mezclar el producto en el mezclador 2 minutos antes y después de la introducción de AC16 Stains.
Las herramientas se lavan con agua inmediatamente después de su uso.

HERRAMIENTAS Cepillo Spalter, cepillo corto rígido.

DILUCIÓN Hasta un 10% en volumen con agua

RESA 9-12 m² /l por capa

TEMPERATURA DE APLICACIÓN +5°C +30°C

SISTEMA DE PINTURA Sobre CLS, revoques varios, nuevos o ya pintados, rugosos e irregulares, limpiar la superficie a decorar eliminando las partes sueltas y raspar con *Jolli* o *Stuccocap*. En madera, aplicar imprimación *Opakite* u *Opakite W* y lijar. En sustratos de hierro, aplique una capa de *Chromocap* o *Chromocap W*. *Chromocap* puede ser sustituido por: *Rustproofing*, *Corrobloc*, *Universal Primer Cap*.

Sobre soportes preparados como se ha descrito anteriormente y sobre cartón yeso

1. Aplicar con un rodillo de pelo corto una capa de *Ecolora Absolutecap* diluido al 15-30% en volumen con agua.
2. Transcurridas 3 horas, aplicar una capa de *Land* diluido al 5-10% con agua con un pincel spalter, extendiéndolo de forma irregular o circular.

Para aumentar la resistencia a la abrasión, al rayado, al lavado con detergentes y a los líquidos alimentarios, aplique DECOR PROTECTIVE.

VOZ CAPITAL Pintura acrílica en dispersión acuosa para interiores adecuada para acabados texturados de efecto metalizado, con alta resistencia al lavado para aplicar en una sola mano, con un consumo medio de 0,1 l/m² sobre superficies niveladas previamente tratadas con una mano de *Ecolora Absolutecap*.

ADVERTENCIAS Para realizar el trabajo de forma profesional, es esencial seguir las instrucciones de preparación de superficies que figuran en los libros de CAP Arreghini. Los datos de las especificaciones se determinaron a +23°C con una humedad relativa del ambiente del 65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían. La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, se recomienda comprobar la idoneidad del producto y su eficacia mediante ensayos realizados en la aplicación específica.