

CARACTERÍSTICAS Revestimiento mineral para paredes interiores y exteriores a base de cal aérea y polvo de mármol micronizado, de fácil aplicación. Debido a su naturaleza química no forma película, sino que se endurece al reaccionar químicamente con el sustrato, y debido a su alta alcalinidad tiene una mayor resistencia al moho que las pinturas comunes para interiores.

Se caracteriza por un aspecto liso y satinado y una elevada difusión del vapor, lo que garantiza la transpirabilidad necesaria para asegurar paredes secas y evitar la condensación en ambientes típicamente muy húmedos, como cocinas y baños. La alta transpirabilidad hace que el producto sea adecuado para el acabado de sistemas de deshumidificación.

La gran capacidad de relleno permite aplicaciones con herramientas manuales que garantizan una capa gruesa y un acabado compacto con efecto envejecido, con diferentes tonalidades y efectos de color.

Proporciona una superficie resistente al fregado con baja retención de polvo. Como los espesores son elevados, el producto seca completamente en unos 10 días en condiciones óptimas (+15 +30°C con humedad del sustrato < 10% y humedad relativa del aire < 65%). En exteriores, con humedad ambiental elevada, proteger de la lluvia durante unos días tras la aplicación.

COMPOSICIÓN Revestimiento a base de cal aérea y polvo de mármol micronizado.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

	VALOR	MÉTODO
RESISTENCIA AL AGUA	BAJA	
DIFUSIÓN DE VAPOR	EXCELENTE	
RASPAR LA SUCIEDAD	BAJA	
GRANULOMETRÍA (media)	0,2 mm	
PESO ESPECÍFICO	1500-1600 g/l	
SECADO	Solapamiento 6-8h Completar 10 días	

ALMACENAMIENTO El producto es estable 1 año si se almacena en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C.

COLORES Blanco.

La gama puede ampliarse con los colores de la carpeta "Mineralcap". Los colores pueden producirse con el sistema Arreghini Colors 16. Entre una tirada de producción y la siguiente, el tinte puede diferir ligeramente, por lo que es necesario terminar el trabajo con la misma tirada de producción.

EMPLEO Está indicado para la decoración y protección de soportes nuevos o en fase de mantenimiento, como enlucidos de diversas composiciones (cementosos, a base de cal, premezclados), hormigón y fibrocemento, cartón yeso, enlucidos de estuco, y en todos los casos en los que se requiera un producto que cumpla los criterios de la construcción ecológica y un resultado estético particular.

Debido a su naturaleza predominantemente mineral, no se recomienda aplicar *Marmorino Veneziano* sobre pinturas al agua.

Evitar las aplicaciones bajo la luz solar directa.

- La exposición a la intemperie, la lluvia, la alta humedad, la baja temperatura ambiente, de las superficies aglomeradas con cal puede generar fenómenos de blanqueamiento del acabado durante el proceso de carbonatación. Este fenómeno puede ser irreversible en condiciones especialmente extremas.
- Tras la aplicación, las superficies exteriores deben protegerse de la lluvia y la humedad hasta que el producto esté completamente seco.
- Aunque el soporte no requiera el fijador, se recomienda humedecerlo antes de la aplicación, para evitar que la pared extraiga excesivamente el agua contenida en el aglutinante.

HERRAMIENTAS	Frattazzo Inox.
DILUCIÓN	Listo para usar.
RESA	1,3 - 1,5 m ² /kg por capa
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	+10°C +30°C
SISTEMA DE PINTURA	Enlucidos de cemento, enlucidos de cemento-cal, enlucidos de cal hidráulica, nuevos enlucidos premezclados Asegúrese de que el medio tiene un tiempo de curado de al menos 28 días. 1. Eliminar los restos de polvo, rellenar con Stucco Light si es necesario; 2. Realizar un alisado con <i>Marmorino Veneziano</i> para igualar el soporte; 3. Transcurridas unas 6-8 horas, aplicar otra capa para nivelar la superficie; compactándola y puliéndola con una llana de acero inoxidable para obtener una superficie lisa. Hormigón armado, hormigón prefabricado, enlucidos de yeso, enlucidos de estuco, cartón yeso, pinturas sintéticas antiguas Siga con una capa de Unifix Fine y proceda como en los pasos 2, 3.
VOZ DE LICITACIÓN	Revestimiento mineral a base de cal, adecuado para acabados de efecto, con alta difusión de vapor de agua, para aplicar directamente sobre superficies minerales, consumo 1,4 kg/m ² .
ADVERTENCIAS	Para realizar el trabajo de forma profesional, es esencial seguir las instrucciones de preparación de superficies que figuran en los libros de CAP Arreghini. Los datos de especificación se determinaron a +23°C con un 65% de humedad relativa en el ambiente. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían. La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, se recomienda comprobar la idoneidad del producto y su eficacia mediante ensayos realizados en la aplicación específica.