

FICHA TÉCNICA

MARMO VENEZIANO

Revestimiento decorativo a base de cal con polvo de mármol

CARACTERÍSTICAS

Revestimiento mineral para paredes interiores y exteriores a base de cal aérea, fácil de aplicar. Debido a su naturaleza química, endurece al reaccionar con el sustrato y, por su alta alcalinidad, tiene mayor resistencia al moho que las pinturas comunes para interiores.

Se caracteriza por una alta difusión del vapor para garantizar una excelente transpirabilidad y evitar la condensación en entornos con alta concentración de vapor de agua, como cocinas y baños. Su alta transpirabilidad también lo hace adecuado para sistemas de deshumidificación de acabado.

La alta capacidad de relleno permite aplicaciones con herramientas manuales que proporcionan una capa de espesor medio con un acabado brillante, compacto y envejecido, caracterizado por diferentes efectos de color y material.

La capa de acabado se caracteriza por una baja retención de polvo y resistencia al roce.

Como los espesores son elevados, el producto se seca y endurece completamente en más de 10 días en condiciones óptimas (+15 +30°C con humedad del sustrato <10% y humedad relativa del aire <75%). En exteriores, con alta humedad ambiental, proteger de la lluvia durante unos días después de la aplicación.

El producto cumple los requisitos de la **clase A+** según el informe de ensayo correspondiente.

COMPOSICIÓN

Revestimiento a base de cal aérea, áridos seleccionados y pigmentos.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

	VALOR
RESISTENCIA AL AGUA	BAJA
DIFUSIÓN DE VAPOR	EXCELENTE
OPACIDAD	ELEVADO
RASPAR LA SUCIEDAD	BAJA
GRANULOMETRÍA	0,3 mm
PESO ESPECÍFICO	1550-1560 g/l
SECADO (25°C, 65% H.R.)	Al tacto 2-3h Solapamiento 4h Completar 10 días

ALMACENAMIENTO

El producto es estable 2 años si se almacena en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C.

COLORES

Blanco.

La gama puede ampliarse en los tonos de la carpeta "Vidrio Mármol Veneciano". Los colores pueden producirse con el sistema Arreghini Colors 16. Entre una tirada de producción y la siguiente, la tonalidad puede ser ligeramente diferente, por lo que es necesario terminar el trabajo con la misma tirada de producción.

EMPLEO

Está indicado para la decoración y protección de diversos soportes, nuevos o en mantenimiento, como enlucidos de diversas composiciones (cemento, a base de cal, premezclados), hormigón y fibrocemento, cartón yeso, enlucidos de estuco y pinturas antiguas, siempre que hayan sido convenientemente tratados, y en todos los casos en que se requiera un producto que responda a criterios de construcción ecológica y resultados estéticos particulares.

Evitar las aplicaciones bajo la luz solar directa.

FICHA TÉCNICA

MARMO VENEZIANO

Revestimiento decorativo a base de cal con polvo de mármol

La exposición a la intemperie, lluvia, alta humedad, baja temperatura ambiente, de superficies encaladas puede generar fenómenos de blanqueamiento del acabado durante el proceso de carbonatación. Este fenómeno puede ser irreversible en condiciones especialmente extremas.

Tras la aplicación, las superficies exteriores deben protegerse de la lluvia y la humedad hasta que el producto esté completamente seco, lo que normalmente (a 20°C) ocurre al cabo de unas 72 horas.

Si el soporte no necesita el fijador, se recomienda de todos modos humedecerlo, para evitar que la pared extraiga excesivamente el agua contenida en el aglutinante.

HERRAMIENTAS

Frattazzo Inox.

DILUCIÓN

Listo para usar.

RESA0,9-1,2 m²/kg por capa**TEMPERATURA DE APLICACIÓN**

+10°C +30°C

SISTEMA DE PINTURA**Revocos de mortero de cal, revocos de cal hidráulica, premezclados nuevos - en interiores**

Asegúrese de que el medio tiene un tiempo de curado de al menos 28 días.

1. Eliminar los restos de polvo, rellenar con Stucco Light si es necesario;
2. Afeitado con Marmo Veneziano para igualar el sustrato;
3. Transcurridas 4 horas, aplicar otra capa para nivelar la superficie; compactándola y puliéndola con una llana de acero inoxidable para obtener una superficie lisa.
4. Cuando esté completamente seco, aplique un acabado decorativo de la línea Generation Art en el color de su elección según el efecto deseado.

Enlucidos de yeso, enlucidos de estuco, cartón yeso, pinturas sintéticas antiguas, interiores

Aplicar una capa de Unifix Fine (diluir al 10% en peso con Silicap Fix en el caso de pinturas sintéticas antiguas) y proceder según los puntos 2, 3.

Revoques de mortero bastardo, revoques de cal hidráulica, nuevos revoques premezclados, revoques varios - interior y exterior - ciclo con mármol veneciano a juego.

- I. Aplicar una capa de Unifix Fine
- II. Después de 5 horas afeitado con Marmo Veneziano a juego;
- III. Después de 4 horas, aplique otra capa para nivelar la superficie compactándola y puliéndola con una llana de acero inoxidable para obtener una superficie lisa.
- IV. Cuando esté completamente seco, aplique varias capas de Silofix como aislamiento final.

Para efectos especiales como piedra arañada, piedra caliza, efecto madera, etc., dentro de

- a) Aplique una capa de Unifix Fine;
- b) Transcurridas 5 horas, aplique una capa de Marmo Veneziano para igualar el sustrato;

FICHA TÉCNICA**MARMO VENEZIANO**

Revestimiento decorativo a base de cal con polvo de mármol

- c) Transcurridas 4 horas, aplique una segunda capa y proceda a las herramientas adecuadas para conseguir el efecto deseado; antes del secado completo, repasar con llana de acero inoxidable para crear zonas lisas;
- d) Cuando esté completamente seco, aplique un acabado decorativo de la línea Generation Art en el tono de su elección según el efecto deseado.

**VOZ
DE LICITACIÓN**

Revestimiento mineral a base de cal, adecuado para acabados de efecto, con alta difusión de vapor de agua, para aplicar directamente sobre superficies minerales, consumo 0,8-1,1 kg/m² por capa.

ADVERTENCIAS

Para realizar el trabajo de forma profesional, es imprescindible seguir las instrucciones de preparación de la superficie que figuran en la documentación de CAP Arreghini.

Los datos de las especificaciones se determinaron a +23°C con una humedad relativa del ambiente del 65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían.

La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, se recomienda comprobar la idoneidad del producto y su eficacia mediante ensayos realizados en la aplicación específica.