

CARACTERÍSTICAS

Imprimación mural, formulada con resinas sintéticas dispersas en agua con tecnología especial "Hidropliolita" que garantiza una segura adherencia sobre diferentes tipos de soporte, capacidad aislante y consolidante.

Garantiza una absorción homogénea y, por tanto, un acabado uniforme y una excelente adherencia de las capas posteriores.

Debido al tipo de resina y a los pigmentos laminares especiales que contiene, asegura una alta transpirabilidad, una mayor resistencia del color y un ahorro de capas en el ciclo de pintado.

El producto garantiza una alta permeabilidad al vapor y resistencia a los soportes alcalinos.

COMPOSICIÓN

Producto pigmentado a base de resinas sintéticas en dispersión acuosa y áridos seleccionados.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

	VALOR	MÉTODO
COBERTURA BUENA	EXCELENTE	
ADHERENCIA SOBRE SOPORTES DE CONSTRUCCIÓN		
DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA	ÓPTIMO	
RESIDUO SECO EN PESO	58-62%	PF25
SECADO	Secado excesivo 5-8h; Completo 5 días	PF2

ESPECIFICACIONES

	VALOR	MÉTODO
COBERTURA	80-90	PF11
PESO ESPECÍFICO	1350-1450 g/l	PF3

ALMACENAMIENTO

El producto es estable 1 año si se almacena en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C.

COLORES

Blanco AC16.

La gama de colores puede ampliarse en las tonalidades de las maquetas *Tucano*, *Spazio 100*, *Area 115* y *NCS*. Los colores pueden producirse con el sistema Arreghini Colors 16. Entre una serie de producción y la siguiente el tono de color puede ser ligeramente diferente, por lo que es necesario terminar el trabajo con la misma serie de producción.

USO

Directamente como capa preventiva sobre pinturas viejas, soportes alcalinos como revoques de varias composiciones (a base de cemento, a base de cal, premezclados, skim coat), hormigón y fibrocemento en una sola capa. Se puede recubrir con pinturas al agua acrílicas, elastoméricas o siloxánicas de las líneas *K81* y *Fasadecap*.

HERRAMIENTAS

Brocha, rodillo, pistola.

DILUCIÓN

30-40% en volumen con agua

RENDIMIENTO

8-10 m²/l por capa

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

+5°C +30°C

ARTÍCULO TENDER ARTÍCULO

Imprimación consolidante pigmentada a base de resinas dispersas en agua con tecnología "Hydropliolite" para aplicar directamente como capa preventiva sobre pinturas viejas, soportes alcalinos como revoques de varias composiciones (cementosos, a base de cal, premezclados, skim coat), hormigón, fibrocemento en

una sola capa con un consumo medio de 110 ml/m². Compatible con pinturas al agua acrílicas y siloxánicas.

ADVERTENCIAS

Para realizar el trabajo de forma profesional, es imprescindible seguir las instrucciones de preparación de superficies contenidas en los libros CAP Arreghini. Los datos de especificación se determinaron a +23°C con 65% de humedad relativa en el ambiente. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían.

La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, se aconseja comprobar la idoneidad de uso del producto y su eficacia mediante pruebas realizadas en la aplicación específica.