

CARACTERÍSTICAS

Imprimación consolidante pigmentada en base disolvente con una tecnología especial que permite un filmado especial, garantizando una adherencia segura sobre diferentes tipos de sustrato, capacidad aislante y consolidante. Garantiza la homogeneidad de absorción y, por tanto, un acabado uniforme y una excelente adherencia de las capas posteriores. Debido al tipo de resina y a los pigmentos laminares especiales que contiene, asegura una alta transpirabilidad, una mayor resistencia del color y un ahorro de capas en el ciclo de pintado. El producto garantiza una alta permeabilidad al vapor y resistencia a los soportes alcalinos.

COMPOSICIÓN

Producto pigmentado a base de resinas sintéticas en fase disolvente y áridos seleccionados.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

	VALOR	MÉTODO
ADHESIÓN (sobre soportes de construcción)	OPTIMUM	Interior PF16
DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA	OPTIMAL	
RESIDUO SECO EN PESO	55-59 %	Interior PF25
SECADO	Sobresecado 5-8h; Completo 5 días	Interior PF2

ESPECIFICACIONES

	VALOR	MÉTODO
PESO ESPECÍFICO	1150-1300 g/l	PF3 interno

ALMACENAMIENTO

El producto es estable 1 año si se almacena en los envases originales a temperaturas entre +5°C y +30°C.

COLORES

Blanco AC16.
La gama de colores puede ampliarse en las tonalidades de las maquetas *Tucano*, *Spazio 100*, *Area 115* y NCS. Los tonos pueden producirse con el sistema Arreghini Color16. Entre una serie de producción y la siguiente, el tono de color puede ser ligeramente diferente, por lo que es necesario terminar el trabajo con la misma serie de producción.

USO

Directamente como capa preventiva sobre pinturas viejas, soportes alcalinos como revoques de varias composiciones (cemento, a base de cal, premezclados), hormigón y fibrocemento en una sola capa. Se puede recubrir con pinturas al agua acrílicas, elastoméricas o siloxánicas de las líneas *K81* o *Fasadecap*.

HERRAMIENTAS

Brocha, rodillo, pistola.

DILUCIÓN

Hasta 12% en volumen con *Acquaragia VD 100*

RENDIMIENTO

8-10 m²/l por mano

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

+5°C +30°C

**ARTÍCULO
ARTÍCULO DE
LICITACIÓN**

Imprimación consolidante pigmentada en base disolvente para aplicación directa sobre soportes minerales o pinturas antiguas en mantenimiento con un consumo medio de 120 ml/m². Compatible con pinturas al agua acrílicas y siloxánicas.

ADVERTENCIAS

Para realizar el trabajo de forma correcta, es imprescindible seguir las instrucciones de preparación de la superficie contenidas en el libro CAP Arreghini. Los datos de especificación se determinaron a +23°C con una humedad relativa de 65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían. La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, recomendamos que

la idoneidad de uso del producto y su eficacia se comprueben mediante pruebas realizadas en la aplicación específica.