

CARACTERÍSTICAS

Pintura mural lavable hidrófuga para interiores, con tiempos de secado que permiten un trabajo rápido y una pronta habitabilidad de la estancia.

Ideal para uso profesional, presenta elevadas características de compatibilidad y adherencia, poder de relleno y cubrición sobre diversos tipos de superficies murales.

De fácil aplicación tanto con herramientas manuales como mecánicas, garantiza alta homogeneidad, opacidad uniforme y enmascaramiento de capas antiguas, con excelentes prestaciones estéticas y técnicas. Con baja retención de polvo, la película creada por *My Weiss Active* es, sin embargo, fácil de limpiar con una esponja húmeda.

Está aditivado con un fungicida insoluble en agua para garantizar la resistencia a la agresión del moho en la pared, eficaz contra diversas especies, característica que contribuye a mantener inalterada e intacta la superficie tratada durante mucho tiempo.

COMPOSICIÓN

Producto exento de APEO a base de resinas vinil-versátiles en dispersión acuosa y áridos seleccionados.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

	Clase EN13300	Método	Valor
Brillo	Muy opaco	UNI EN ISO 2813	Brillo < 5
Captación de suciedad	Bajo	UNI 10792	$\Delta L > 3 \text{ y} \leq 9$
Opacidad	2	UNI EN ISO 6504-3	$\geq 98 \text{ e } < 99,5$
Resistencia al cepillado en húmedo	3	UNI EN ISO 11998	$\geq 20 \text{ L}_{dft} < 70 \mu$
Residuo seco en peso		Dentro de PF25	65-69 %
Secado		Interior PF2	Recotable 2-3h Completo 5 días

ESPECIFICACIONES

Peso específico Interior PF3 1560-1660 g/l

ALMACENAMIENTO

El producto es estable 1 año si se almacena en los envases originales a temperaturas entre +5°C y +30°C.

COLORES

Blanco.

USO

Es adecuado para la decoración y protección, incluso con tonos pastel, con excelentes resultados estéticos y bajos costes, de revoques de varias composiciones, nuevos o en fase de mantenimiento. En las aplicaciones a pistola, asegurarse de que el soporte esté libre de polvo y evitar el exceso de pulverización del producto, ajustando la presión, la boquilla y la dilución para que la pintura moje adecuadamente la superficie.

HERRAMIENTAS

Rodillo, brocha, pulverizador.

DILUCIÓN

Rodillo, brocha: 20-30% en volumen de agua.
Aerosol: 0-10% en volumen de agua.

RENDIMIENTO

9-10 m²/l por capa

TEMPERATURA DE APLICACIÓN +5°C +30°C**SISTEMA DE PINTURA**

Revoques de cemento, mortero calibrado o revoques de cal hidráulica, capas de estuco, cartón yeso, hormigón armado, prefabricados de hormigón nuevos y pinturas viejas lavables sin moho

1. Eliminar todo rastro de polvo, rellenar con *Stucco Light*;
2. Sobre un soporte seco y limpio, aplicar dos capas de *My Weiss Active* con 2-3 horas de intervalo.

Enlucidos de yeso, pinturas al temple y otros soportes muy absorbentes

Aplicar previamente una mano de *Acrilifix* diluido 1:5

El grado de absorción de una pintura al temple puede evaluarse del siguiente modo: tras la aplicación de la primera capa de pintura, observe la superficie: si se forman numerosas burbujas de aire, la absorción es excesiva y es necesario proceder del mismo modo que para las capas de enlucido, o eliminar completamente la pintura anterior mojando con abundante agua y raspando con una espátula.

Mantenimiento en soportes con moho muy evidente

- A. Aplicar *B1* sobre la zona afectada;
- B. Pasadas 3-5 horas, limpiar la zona atacada por el moho con un paño o cepillo y volver a aplicar *B1* en toda la superficie;
- C. A continuación, proceder como en el punto 2.

PUNTO TENDER ARTÍCULO

Pintura hidrófuga lavable higiénica antimoho mate al agua para interiores a base de resinas sintéticas con 67% de residuo sólido, clasificada según EN 13300 con poder cubriente de clase 2, baja captación de suciedad, opacidad muy mate, para aplicar con un consumo medio de 220 ml/m².

ADVERTENCIAS

Para realizar el trabajo de forma correcta, es imprescindible seguir las instrucciones para la preparación de la superficie contenidas en los libros CAP Arreghini,

Los datos de especificación se determinaron a +23°C con 65% de humedad relativa en el ambiente. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían.

La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, se aconseja comprobar la idoneidad de uso del producto y su eficacia mediante pruebas realizadas en la aplicación específica.