

CARACTERÍSTICAS Pintura diluible en agua para interiores, de fácil aplicación, con tiempos de secado que permiten una rápida utilización de los espacios habitados. Presenta buenas propiedades de adherencia, poder de relleno y cubrición de manchas causadas por diversos contaminantes como grasa, humo, nicotina, tanino e infiltración de agua sobre diferentes tipos de sustrato.

Las propiedades de fluidez adecuada y baja tendencia a salpicar permiten aplicaciones con herramientas manuales o mecánicas que aseguran un acabado caracterizado por una alta homogeneidad estética y opacidad uniforme. Gracias a su calidad, proporciona una película con alta resistencia a la penetración de manchas y suciedad y al lavado con esponja húmeda, permitiendo así una fácil limpieza.

COMPOSICIÓN Producto pigmentado a base de resinas sintéticas en dispersión acuosa y áridos seleccionados.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

	VALOR	MÉTODO
COBERTURA	BUENA	
PUNTO BLANCO	BUENA	
RESISTENCIA AL LAVADO	BUENA	
DIFUSIÓN DEL VAPOR	BUENA	
OPACIDAD	MUY OPACTIVO	
RECOGIDA DE SUCIEDAD	BAJA	
RESIDUO SECO EN PESO	58-62%	Interior PF25
SECADO	Secado excesivo 4-6h Completo 5 días	Interior PF2

ESPECIFICACIONES

	VALOR	MÉTODO
PESO ESPECÍFICO	1370-1470 g/l	PF3 interno
BRILLO	< 5	Interior PF6
COBERTURA	95-99%	Interior PF11

ALMACENAMIENTO

El producto es estable 1 año si se almacena en los envases originales a temperaturas entre +5°C y +30°C.

COLORES

Blanco.

USO

Adecuado para la decoración y protección de varios soportes en mantenimiento, como revoques de varias composiciones (cementicios, a base de cal, premezclados), hormigón y fibrocemento, cartón-yeso, enlucidos de estuco y pinturas viejas, y en todos los casos en los que se desee cubrir superficies sucias de humo, grasa, nicotina o tanino con un mantenimiento rápido. Se aplica en varias capas, bien como imprimación aislante para aplicar localmente en zonas manchadas y repintar después con pinturas al agua normales para interiores, bien como pintura de acabado. Para garantizar la eficacia del producto, utilícelo sobre sustratos bien secos, ya que el rendimiento depende de la velocidad de secado. En aplicaciones a pistola, asegúrese de que el sustrato esté libre de polvo y evite el exceso de pulverización ajustando la presión, la boquilla y la dilución para garantizar que la pintura depositada moje adecuadamente la superficie.

HERRAMIENTAS

Brocha, Rodillo, Pulverizador

DILUCIÓN

0-10% en volumen con agua dependiendo del sistema de aplicación

RENDIMIENTO

8-10 m²/l por capa

TEMPERATURA DE

+5°C +30°C

APLICACIÓN

SISTEMA DE PINTADO

Para la dilución debe utilizarse agua potable libre de contaminación. El recipiente, las herramientas de aplicación y los utensilios utilizados deben estar bien limpios y libres de contaminación de usos anteriores.

Enlucidos de cemento, enlucidos de mortero calibrado, enlucidos de cal hidráulica, enlucidos de estuco, cartón yeso, hormigón armado, prefabricados de hormigón nuevos y pinturas antiguas lavables sin moho

1. Eliminar los restos de polvo, rellenar con *Stucco Light*;
2. Sobre un soporte seco, aplicar dos capas de *Okapa W* a intervalos de 4-6 h.

Okapa W se puede utilizar localmente como imprimación sobre la mancha en dos capas y después de 6 horas se puede repintar con otras pinturas al agua.

PUNTO TENDER ARTÍCULO PRECAUCIONES

Pintura de tinte diluible en agua, con un 60% de residuo seco, contraste >95 a aplicar con un consumo medio de 220 ml/m².

Para realizar el trabajo de forma artesanal, es imprescindible seguir las instrucciones de preparación de superficies contenidas en los libros CAP Arreghini. Los datos de especificación se determinaron a +23°C con 65% de humedad relativa en el ambiente. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían.

La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, se aconseja comprobar la idoneidad de uso del producto y su eficacia mediante pruebas realizadas en la aplicación específica.