

CARACTERÍSTICAS Pintura acrílica, no amarilleante, diluible en agua, adecuada para la protección de la decoración efecto cobre OXIDCAP FONDO oxidado con ATTIVADORE.

COMPOSICIÓN Producto formulado con resinas acrílicas de alta calidad.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO		VALOR	MÉTODO
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		BUENA	
RESISTENCIA AL RAYADO		BUENA	
RESISTENCIA AL LAVADO CON DETERGENTES		BUENA	
RESISTENCIA A LAS MANCHAS DE LÍQUIDOS ALIMENTARIOS		BUENA	
RESISTENCIA AL AMARILLEAMIENTO		BUENA	
ASPECTO SUPERFICIAL PELÍCULA SECA		SHINY	
RESIDUO SECO EN PESO		24-28%	Interior PF25
SECADO		Superponible 12h Completar 5 días	PF2 interno

ESPECIFICACIONES		VALOR	MÉTODO
PESO ESPECÍFICO		1000-1100 g/l	PF3 interno
GLOSS		>80	PF6 interno

ALMACENAMIENTO El producto debe almacenarse en sus envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C, lejos de fuentes de ignición.

COLORES Transparente incoloro

EMPLEO Se utiliza para la protección de la decoración efecto cobre OXIDCAP FONDO oxidada con ATTIVATORE.

HERRAMIENTAS Brocha, rodillo de pelo corto

DILUCIÓN 10% en volumen con agua

RESA 14-16 m² /l por capa

TEMPERATURA DE APLICACIÓN +10°C +30°C

SISTEMA DE PINTURA Transcurridas 24 horas desde la última capa de ATTIVATORE sobre OXIDCAP FONDO, cuando se haya conseguido el efecto de superficie oxidada con la estética deseada, cepillar suavemente el exceso de polvo de óxido superficial y proceder a la aplicación de OXIDCAP FINITURA. Aplicar una o varias capas en función del grado de protección deseado.
Para garantizar una mayor resistencia a la abrasión y a los líquidos, OXIDCAP FINITURA puede utilizarse catalizado al 10% en peso con el *Endurecedor 1* (pot life 2 horas a 23°C 65% H.R.).

VOZ Pintura acrílica en dispersión acuosa para la protección de la decoración OXIDCAP FONDO efecto cobre oxidado con ATTIVADORE, con un 27% de residuo sólido,

CAPITAL

resistente a la abrasión, al rayado, al lavado con detergentes y líquidos alimentarios para ser utilizada a un consumo medio de 67 ml/m².

ADVERTENCIAS

Para realizar el trabajo de manera profesional, es indispensable seguir las instrucciones para la preparación de la superficie contenidas en el libro CAP Arreghini, el ciclo de aplicación y la ficha técnica.

La información técnica aquí contenida tiene carácter indicativo. Debe adaptarse a las condiciones específicas de uso. Los datos de especificación y la información técnica se han determinado a +23°C con una humedad ambiente relativa del 65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían.

Nuestros consejos sobre el uso del producto se basan en nuestras propias observaciones y en una cuidadosa investigación. También se ha tenido en cuenta la experiencia adquirida en la aplicación práctica. No obstante, debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, es imprescindible comprobar la idoneidad de uso del producto y su eficacia mediante ensayos realizados en la aplicación específica.