

CARACTERÍSTICAS

OXIDCAP FONDO es un decorador al agua que, en combinación con el ATTIVATORE adecuado, permite obtener superficies con aspecto de cobre oxidado. El efecto final se consigue aplicando primero OXIDCAP FONDO, que contiene polvo metálico y crea un fondo similar a un sustrato de cobre, y oxidando después la superficie resultante con ATTIVATORE, una solución reactiva que crea el efecto de cobre envejecido. Utilizando OXIDCAP FINITURA como capa de acabado, es posible detener la oxidación una vez conseguido el efecto deseado y proteger la decoración de todos los agentes que puedan degradarla.

COMPOSICIÓN

OXIDCAP FONDO es un producto formulado con resinas estireno acrílicas en dispersión acuosa, polvo metálico y aditivos especiales.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

	Clase EN13300	Método	Valor
Residuo seco en peso		Interior PF25	45-49%
Opacidad	1 (10m ² /l)	UNI EN ISO 6504-3	≥ 99.5
Brillo	Raso	UNI ES ISO 2813	Brillo >10 y < 60
Secado		PF2 interno	Solapamiento 3h Completar 5 días

ESPECIFICACIONES

Peso específico	PF3 interno	1350-1450 g/l
Cobertura	Interior PF11	> 99.5

ALMACENAMIENTO

El producto es estable 1 año si se almacena en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C.

COLORES

Cobre

EMPLEO

OXIDCAP FONDO se utiliza para obtener el efecto de cobre oxidado en superficies interiores. La aplicación del ATTIVATORE puede modularse para obtener el efecto estético deseado. Por último, OXIDCAP FINITURA actúa como protección de la decoración y puede aplicarse en varias capas en función de la resistencia deseada. OXIDCAP FINITURA modifica el aspecto del soporte, por lo que es aconsejable realizar pruebas de aplicación para saber cómo conseguir el resultado más agradable.

HERRAMIENTAS

Brocha, rodillo, pistola.

DILUCIÓN

Rodillo, brocha: 5-20% con agua en volumen.
Pulverización sin aire: 0-10% en volumen con agua.

RESA

14-16 m² /l por capa

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

+5°C +30°C

SISTEMAS DE PINTURA

Placas de yeso, enlucidos de cemento, enlucidos de cemento-cal, enlucidos de cal hidráulica, enlucidos de estuco, hormigón armado, hormigón prefabricado nuevo y pinturas antiguas lavables sin moho.

Fondo Eliminar los restos de polvo, rellenar con *Stucco Light*. Sobre soporte seco aplicar una mano de *Acrilifix* o una mano de *Ecolora Absolutecap*.

Acabado Después de 3-4 horas, aplicar dos capas de OXIDCAP FONDO con 3 horas de intervalo.

Oxidación del acabado	Transcurridas 3 horas, aplicar ATTIVATORE con brocha y esponja en las cantidades y métodos de aplicación que conduzcan al efecto deseado (ver ficha técnica). Es posible aplicar varias capas sucesivas de ATTIVATORE hasta obtener el efecto deseado.
Protección	24 horas después de la última capa de ATTIVATORE y cuando se haya conseguido el aspecto de superficie oxidada deseado, cepillar suavemente el exceso de polvo de óxido superficial y proceder a la aplicación de OXIDCAP FINISH. Aplicar una o más capas dependiendo del grado de protección deseado.

VOZ CAPITAL

Pintura decorativa para interiores a base de resinas estireno acrílicas en emulsión acuosa y polvos metálicos para aplicar sobre diversos soportes, previa preparación adecuada, con un consumo medio de 135 ml/m² para obtener un efecto de cobre oxidado como resultado de la pasivación provocada por OXIDCAP ATTIVATORE.

ADVERTENCIAS

Para realizar el trabajo de forma profesional, es imprescindible seguir las instrucciones de preparación de superficies contenidas en el libro CAP Arreghini. Los datos de las especificaciones se han determinado a +23°C con una humedad relativa ambiente del 65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían. La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de soportes y condiciones de aplicación, se aconseja comprobar la idoneidad de uso del producto y su eficacia mediante pruebas realizadas en la aplicación específica.