

CARACTERÍSTICAS OXYAGED FINITURA es un barniz al agua para interiores y exteriores que detiene y protege la oxidación del FONDO OXYAGED una vez conseguido el efecto cromático deseado.

COMPOSICIÓN OXYAGED FINITURA es un producto formulado con resinas acrílicas de alta calidad.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO	Método			Valor
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN			BUENA
	RESISTENCIA AL RAYADO			BUENA
	RESISTENCIA AL AMARILLEAMIENTO			EXCELENTE
Residuo seco en peso		Interior PF25	11 - 15 %	
Secado		PF2 interno	5 horas superponibles 5 días completos	

ESPECIFICACIONES	Método		Valor
	Peso específico		950-1050 g/l

ALMACENAMIENTO El producto es estable 1 año si se almacena en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C.

COLORES Transparente incoloro.

EMPLEO Se utiliza para proteger la decoración efecto "hierro oxidado" FONDO OXYAGED oxidado con ATTIVATORE OXYAGED.

HERRAMIENTAS Brocha, rodillo de pelo corto
Para limpiar las herramientas, utilice agua inmediatamente después de su uso.

DILUCIÓN Listo para usar

RESA 9-11 m² /l por capa

TEMPERATURA DE APLICACIÓN +10°C +30°C

SISTEMAS DE PINTURA 24 horas después de la aplicación del ATTIVATORE sobre el FONDO OXYAGED, cuando se haya conseguido el efecto deseado, cepillar suavemente el exceso de polvo de óxido superficial y proceder a la aplicación de la FINITURA OXYAGED. Aplicar una o más capas en función del grado de protección deseado. La aplicación del OXYAGED FINITURA modifica ligeramente el aspecto estético de la superficie decorada, por lo que conviene realizar una prueba previa para evaluar el resultado final. La protección proporcionada ofrece una reducción del típico caleo y una buena resistencia al agua. El efecto estético de la superficie, aunque esté protegida, puede cambiar con el tiempo. El rendimiento óptimo se alcanza aproximadamente 5 días después de la aplicación de la capa protectora.

**VOZ
CAPITAL**

Barniz formulado con resinas estireno-acrílicas de alta calidad en dispersión acuosa para la protección del efecto decorativo de hierro oxidado OXYAGED FONDO con ATTIVATORE OXYAGED, con 13% de residuo sólido, para ser utilizado con un consumo medio de 100 ml/m² por capa.

ADVERTENCIAS

Para realizar el trabajo de forma profesional, es imprescindible seguir las instrucciones de preparación de la superficie que figuran en el libro CAP Arreghini. Los datos de las especificaciones se han determinado a +23°C con una humedad relativa ambiente del 65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían. La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de soportes y condiciones de aplicación, se aconseja comprobar la idoneidad de uso del producto y su eficacia mediante pruebas realizadas en la aplicación específica.