

CARACTERÍSTICAS

Imprimación mural consolidante y uniformante pigmentada al cuarzo a base de resinas acrílicas-siloxánicas en dispersión acuosa. El ligante acrílico garantiza una excelente adherencia sobre todo tipo de soportes, mientras que el ligante siloxánico asegura una mayor transpirabilidad del soporte, lo que hace que esta imprimación sea adecuada para ciclos de pintado con acabados sintéticos, siloxánicos o a base de silicatos.

PRIMER TOP puede utilizarse para la preparación de revoques nuevos o sobre antiguos revestimientos minerales o sintéticos, ya que enmascara rellenos y parches y garantiza una absorción homogénea. Su coloración también favorece acabados más uniformes y compactos.

La presencia de cargas más gruesas en la formulación confiere a la imprimación un excelente poder de relleno, útil para eliminar las irregularidades del sustrato, y una mejor aplicabilidad y adherencia de los revestimientos superiores gruesos.

Se recomienda especialmente para preparar el sustrato antes de la aplicación de los revestimientos del sistema THERMOCAP.

COMPOSICIÓN

Producto sin APEO formulado con resinas de acrílico-siloxano en dispersión acuosa y agregados seleccionados.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

	VALOR BUENA EXCELENTE	MÉTODO
COBERTURA		
ADHERENCIA EN SUSTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	EXCELENTE	
DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA	EXCELENTE	
RESIDUO SECO EN PESO	66-70 %	Interior PF25
SECADO	Solapamiento 5-8h; Completar 5 días	PF2 interno

ESPECIFICACIONES

	VALOR	MÉTODO
Peso específico	1505-1605 g/l	PF3 interno

ALMACENAMIENTO

El producto es estable 1 año si se almacena en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C.

COLORES

Blanco AC16.

La gama de tintes puede ampliarse en los tonos pastel de la paleta Tucano, Area 115, Spazio 100 y NCS. Entre una tirada de producción y la siguiente, el tinte puede ser ligeramente diferente, por lo que es necesario terminar el trabajo con la misma tirada de producción.

EMPLEO

En una sola capa directamente sobre acabados viejos, sintéticos o minerales no degradados, sobre revoques de diversas composiciones (a base de cemento, a base de cal, premezclados, capa de imprimación), sobre hormigón y fibrocemento. Puede recubrirse con pinturas al agua acrílicas, siloxánicas o a base de silicatos.

HERRAMIENTAS

Brocha, Rodillo

DILUCIÓN

0-5% de agua en volumen.

RESA

7-9 m² /l por capa en función de la granulometría del sustrato y de su grado de absorción

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

+5°C +30°C

PRIMER TOP

Imprimación acrílico-siloxánica pigmentada de relleno para paredes

VOZ CAPITAL

Imprimación pigmentada consolidante y veladora a base de resinas acrílico-siloxánicas para aplicar en una sola capa directamente sobre pinturas viejas, revoques de diversas composiciones (a base de cemento, cal, premezclados, skim coat), hormigón y fibrocemento con un consumo medio de 125 ml/m². Compatible con distintos tipos de acabados, acrílicos, a base de siloxano o silicato.

ADVERTENCIAS

Para realizar el trabajo de forma profesional, es imprescindible seguir las instrucciones de preparación de la superficie que figuran en el libro CAP Arreghini. Los datos de las especificaciones se han determinado a +23°C con una humedad relativa ambiente del 65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían. La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de soportes y condiciones de aplicación, se aconseja comprobar la idoneidad de uso del producto y su eficacia mediante pruebas realizadas en la aplicación específica.