

## FICHA TÉCNICA PUNTINATO

Revestimiento a base de cal

### CARACTERÍSTICAS

*Puntinato* es un revestimiento mural en pasta para exteriores e interiores, a base de un aglutinante mineral, que proporciona un acabado brillante muy similar al de los antiguos revoques encontrados en los edificios de Venecia. El producto aplicado es siempre diferente, caracterizado por matices y efectos cromáticos que dependen de la habilidad y las características del decorador; el *Puntinato* se caracteriza por el efecto punteado creado por el uso de cargas minerales específicas. *Puntinato* crea una capa muy gruesa con gran transpirabilidad. El producto es especialmente adecuado para trabajos de restauración, incluso en edificios de interés histórico y artístico.

### COMPOSICIÓN

Revestimiento a base de cal aérea y áridos seleccionados.

### PROPIEDADES DEL PRODUCTO

|                         | CLASE | VALORES                                                         |
|-------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| Granulometría           |       | Máximo 0,7 mm                                                   |
| Secado (25°C, 65% H.R.) |       | Toque 2-3 horas<br>Solapamiento de 4 horas<br>Completar 6 horas |
| Peso específico         |       | 1500 - 1600 g/l                                                 |

### ALMACENAMIENTO

El producto es estable 1 año si se almacena en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C.

### COLORES

Blanco.  
Entre una producción y otra, el tinte puede ser ligeramente diferente, por lo que es necesario terminar el trabajo con la misma producción.

### EMPLEO

Aplicable en:  
 - Yesos nuevos y antiguos a base de aglutinantes hidráulicos.  
 - Pinturas y revestimientos antiguos de naturaleza mineral, secos, compactos, absorbentes y cohesivos.  
 - Conglomerados de diversa naturaleza mineral siempre que sean absorbentes.  
 No aplicar sobre sustratos frescos.

### HERRAMIENTAS

Llana de acero inoxidable.  
Las herramientas deben limpiarse con agua inmediatamente después de su uso.

### RESA

0,7-0,8 m<sup>2</sup>/kg por capa

### DILUCIÓN

Listo para usar.  
Como producto de naturaleza mineral, el *Puntinato* puede aumentar su viscosidad durante el almacenamiento; para restablecer la viscosidad original, basta con agitar con medios mecánicos, pudiendo añadirse hasta un 1% de agua.

### TEMPERATURA DE APLICACIÓN

+10°C +35°C

### SISTEMA DE PINTURA

**Enlucidos de cemento, enlucidos de cemento-cal, enlucidos de cal hidráulica, nuevos enlucidos premezclados**

## FICHA TÉCNICA PUNTINATO

Revestimiento a base de cal

1. Asegúrese de que el medio tiene un tiempo de curado de al menos 28 días.
2. Eliminar los restos de polvo.
3. Realizar un raspado con *Puntinato* para igualar el sustrato;
4. Transcurridas 12 horas, aplique otra capa para nivelar la superficie, compactándola y puliéndola con una llana de acero inoxidable para obtener una superficie lisa.

### **Hormigón armado, hormigón prefabricado, enlucidos de yeso, enlucidos de estuco, cartón yeso, pinturas sintéticas antiguas**

- A. Aplicar una capa de *Unifix fino* y proceder a la aplicación de *Puntinato* a partir del paso 3

### **INDICACIONES DE APLICACIÓN**

- Dado que el secado y la carbonatación *del Puntinato*, como ocurre con todos los productos a base de cal, están fuertemente influenciados por las condiciones de temperatura y humedad, se recomienda aplicarlo a temperaturas comprendidas entre +10°C y +35°C y una humedad relativa ambiente <75%.
- Evitar las aplicaciones bajo la luz solar directa.
- Tras la aplicación, las superficies exteriores deben protegerse de la lluvia y la humedad hasta que el producto esté completamente seco, lo que normalmente (a 20°C) ocurre al cabo de unas 72 horas.
- La exposición a agentes atmosféricos -lluvia, alta humedad, baja temperatura ambiente- de superficies tratadas con acabados de cal puede generar fenómenos de blanqueamiento del acabado durante el proceso de carbonatación. Este fenómeno puede ser irreversible en condiciones especialmente extremas.
- Si el soporte no requiere el fijador, se recomienda humedecerlo, para evitar que la pared elimine en exceso el agua contenida en el aglutinante.
- N° de capas: el producto se aplica en al menos 2 capas.

## **VOZ DE LICITACIÓN ADVERTENCIAS**

Revestimiento mineral de paredes, a base de cal aérea que debe aplicarse en al menos 2 capas.

Para realizar el trabajo de forma profesional, es esencial seguir las instrucciones de preparación de superficies que figuran en los libros de CAP Arreghini.

Los datos de las especificaciones se determinaron a +23°C con un 65% de humedad relativa en el ambiente. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían.

La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, se recomienda comprobar la idoneidad del producto y su eficacia mediante ensayos realizados en la aplicación específica.