

CARACTERÍSTICAS Regenerador protector para exteriores. Recupera el aspecto estético inicial de los artefactos expuestos a la intemperie, devolviéndoles su aspecto original mediante la renovación de la pintura desgastada en la superficie por la exposición al sol y a los agentes atmosféricos en general. Se caracteriza por su extrema facilidad de aplicación durante el mantenimiento. El tratamiento con *Rinnova W*, si se realiza anualmente, prolonga considerablemente la vida de la pintura aplicada.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO		VALOR	MÉTODO
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE		EXCELENTE	
RESIDUO SECO EN PESO		18-22 %	Interior PF25
SECADO		Completo 12 h	PF2 interno

ESPECIFICACIONES		VALOR	MÉTODO
PESO ESPECÍFICO		950-1050 g/l	PF3 interno

ALMACENAMIENTO El producto es estable 1 año si se almacena en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C.

COLORES Incoloro.

EMPLEO Se utiliza para revigorar la superficie de pinturas y esmaltes con mantenimiento periódico cuando la película empieza a opacarse y descascarillarse antes de que se produzcan grietas o desconchados. Antes de aplicar *Rinnova W* limpie la superficie a tratar con un detergente neutro para eliminar la suciedad y el polvo. El producto está listo para usar y debe agitarse bien antes de su aplicación. *Rinnova W* debe pulverizarse sobre el sustrato y extenderse con un paño suave para igualar y eliminar el exceso de producto. El producto debe aplicarse en capas finas para garantizar que la superficie permanezca suave y pegajosa. Adecuado para superficies no transitables.

HERRAMIENTAS De tela.

DILUCIÓN Listo para usar.

RESA 20-30 m²/l por capa

TEMPERATURA DE APLICACIÓN +5°C +30°C

VOZ DE LICITACIÓN Regenerador protector de exteriores para uso durante el mantenimiento de superficies tratadas con pinturas o esmaltes al agua o al disolvente.

ADVERTENCIAS Para realizar el trabajo de forma profesional, es esencial seguir las instrucciones de preparación de superficies que figuran en los libros de CAP Arreghini. Los datos de las especificaciones se determinaron a +23°C con un 65% de humedad relativa en el ambiente. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían. La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, se recomienda comprobar la idoneidad del producto y su eficacia mediante ensayos realizados en la aplicación específica.