

CARACTERÍSTICAS Barniz transparente semibrillante de acabado de poliuretano de dos componentes adecuado para carpintería interior.

COMPOSICIÓN Producto formulado con resinas de poliéster y polisocianato aromático.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO		VALOR	MÉTODO
	RESISTENCIA AL LAVADO	EXCELENTE	
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS	EXCELENTE	
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	BUENA	
	RESISTENCIA AL RAYADO	BUENA	
	FULLNESS	BUENA	
	ELASTICIDAD	BUENA	
	RESIDUO SECO EN PESO	Riplast F69 27-31 Riplast F70 39-43	Interior PF25
	SECADO	Al tacto 8h Completar 5 días	PF2 interno

ESPECIFICACIONES		VALOR	MÉTODO
	PESO ESPECÍFICO	Riplast F69 950-1050 g/l Riplast F70 950-1050 g/l	PF3 interno
	GLOSS	45-55	PF6 interno
	POT LIFE	8 h	Interior PF7

ALMACENAMIENTO Guarde la lata herméticamente cerrada en un lugar fresco y seco con una temperatura entre +5°C y +30°C, lejos de fuentes de ignición. El componente F69 teme la humedad, por lo que debe comprobarse que, una vez puesto en marcha, la lata esté herméticamente cerrada y que el volumen de aire no supere 1/3 del volumen total. Si no es así, utilícelo en poco tiempo o decante el producto en un bote más pequeño.

COLORES Transparente incoloro

EMPLEO Adecuado para pintar muebles de interior, sobre imprimaciones de poliuretano como *Riplast F47-F48*, en una sola capa.

HERRAMIENTAS Spray, Sailor

DILUCIÓN Pulverización: 10-15% en volumen con *Butol*
Laminador: 5% en volumen con *Butol*

RESA 7,7-9,1 m²/l por capa

RELACIÓN DE MEZCLA 100 *Riplast F70* - 50 *Riplast F69* en peso y volumen

TEMPERATURA DE APLICACIÓN +5°C +30°C

SISTEMA DE PINTURA **Carpintería interior con acabado semibrillante**
Madera nueva
1. Lije primero con papel de lija de grano 80 y luego con papel de lija de grano 150;
2. Si es necesario, teñir con una solución de *Aro* en acetona o agua;

FICHA TÉCNICA RIPLAST F69 F70 SEMILUCIDA

Barniz de poliuretano para madera



- Después de 30 minutos aplicar una capa de *Riplast F47-F48* a un consumo de 120-140 ml/m²;
- Después de 12h, cepillar o lijar con lija de grano 180-220 y aplicar una capa de *Riplast F69-F70* con un consumo de 110-130 ml/m².

Mantenimiento

Lijar hasta la madera y continuar desde el paso 2.

Riplast F47-F48 puede sustituirse por:

- *Riplast F2-F3* (para poro abierto, menos elástico, más lijable)
- *Riplast F307-F308* (menos elástico, más rápido)

En maderas de bajo peso específico, como abeto, pino piñonero, pino, se prefiere *Riplast F47-F48* como imprimación, para asegurar una mayor resistencia al impacto.

Riplast F69-F70 puede sustituirse por:

- *Riplast E89* para acabado brillante
- *Riplast P120-P121* para acabado mate
- *Riplast P71-P72* para un acabado muy mate
-

Los productos pueden aplicarse utilizando los distintos métodos marcados en las fichas correspondientes.

VOZ DE LICITACIÓN

Barniz de acabado poliuretano transparente semibrillante de dos componentes, a base de poliéster y polisocianato aromático, adecuado sobre imprimaciones poliuretánicas, como *Riplast F47-F48*, en todos los casos de pintado de muebles de interior, para aplicar con un consumo medio de 120 ml/m².

ADVERTENCIAS

Para realizar el trabajo de manera profesional, es indispensable seguir las instrucciones para la preparación de la superficie contenidas en el libro CAP Arreghini, el ciclo de aplicación y la ficha técnica.

La información técnica aquí contenida tiene carácter indicativo. Debe adaptarse a las condiciones específicas de uso. Los datos de especificación y la información técnica se han determinado a +23°C con una humedad relativa del ambiente del 65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían. Nuestros consejos sobre el uso del producto se basan en nuestras propias observaciones y en una cuidadosa investigación. También se ha tenido en cuenta la experiencia adquirida en la aplicación práctica. No obstante, debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, es indispensable comprobar la idoneidad de uso del producto y su eficacia mediante ensayos en la aplicación específica.