

CARACTERÍSTICAS Pintura de imprimación sintética, transparente, adecuada para carpintería interior y exterior.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO	VALOR	MÉTODO
FULLNESS	DISCRETO	
CARACTERÍSTICAS	EXCELENTE	
RESIDUO SECO EN PESO	30-34%	Interior PF25
SECADO	Fuera polvo 20'	PF2 interno
	Al tacto 2 h	
	Superadherente 12 h	
	Completar 5 días	

ESPECIFICACIONES	VALOR	MÉTODO
PESO ESPECÍFICO	900-1000 g/l	PF3 interno
ARENABILIDAD	20 - 25 pases	Interior PF5

COLORES Transparente incoloro

ALMACENAMIENTO Guarde el tarro en un lugar fresco y seco con temperaturas entre +5°C y +30°C, lejos de fuentes de ignición. Después de poner en marcha el tarro, para evitar la formación de pieles en la superficie, compruebe que el tarro está herméticamente cerrado y que el volumen de aire no es superior a 1/3 del volumen total. Si no es así, utilícelo en poco tiempo o decante el producto en un tarro más pequeño.

EMPLEO Como imprimación de fácil lijado en todas las elaboraciones de la madera, pero sobre todo en marcos de ventanas en general, especialmente en ciclos al agua sobre maderas que contienen tanino (roble, castaño). Buenos resultados en marcos de ventanas y piezas perfiladas porque permite lijar muy bien con lana de acero o cepillos mecánicos.

HERRAMIENTAS Pulverizar, cepillar, sumergir.

DILUCIÓN 10% a 40% en volumen con *Acquaragia VD 100*.

RESA 9 - 11 m²/l por capa

TEMPERATURA DE APLICACIÓN +5°C +30°C

SISTEMA DE PINTURA En aplicaciones a pistola, deben evitarse grandes espesores, ya que prolongarían demasiado el tiempo de secado. Antes de recubrir con capas superiores, lijar ligera pero uniformemente, evitando desgastar la capa base aplicada. Las capas de acabado deben aplicarse en un plazo de 48 horas para que se adhieran correctamente.

VOZ DE LICITACIÓN Barniz sintético transparente, adecuado como capa de imprimación en todos los procesos de elaboración de la madera, pero especialmente en ciclos al agua sobre madera que contenga tanino (roble, castaño), con un consumo de 100 ml/m².

ADVERTENCIAS Para realizar el trabajo de manera profesional, es indispensable seguir las instrucciones para la preparación de la superficie contenidas en el libro CAP Arreghini, el ciclo de aplicación y la ficha técnica. La información técnica aquí contenida tiene carácter indicativo. Debe adaptarse a las condiciones específicas de uso. Los datos de especificación y la información técnica se han determinado a +23°C con una humedad relativa del ambiente del

65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían. Nuestras recomendaciones sobre el uso del producto se basan en nuestras propias observaciones y en una cuidadosa investigación. También se ha tenido en cuenta la experiencia adquirida en la aplicación práctica. No obstante, debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, es imprescindible comprobar la idoneidad de uso del producto y su eficacia mediante ensayos realizados en la aplicación específica.