

**CARACTERÍSTICAS** Barniz de poliuretano bicomponente satinado transparente adecuado para carpintería interior.

**COMPOSICIÓN** Producto formulado con resinas de poliéster y polisocianato aromático en disolvente.

| PROPIEDADES DEL PRODUCTO  | VALOR                    | MÉTODO        |
|---------------------------|--------------------------|---------------|
| RESISTENCIA A LA ABRASIÓN | EXCELENTE                |               |
| RESISTENCIA AL RAYADO     | EXCELENTE                |               |
| RESISTENCIA AL LAVADO     | EXCELENTE                |               |
| RESISTENCIA A LAS MANCHAS | EXCELENTE                |               |
| FULLNESS                  | BUENA                    |               |
| RESIDUO SECO EN PESO      | Riplast P120 23-27%.     | Interior PF25 |
|                           | Riplast P121 43-47       |               |
| SECADO                    | Al tacto 1h              | PF2 interno   |
|                           | Solapamiento 5h Completo |               |
|                           | 5 días                   |               |

| ESPECIFICACIONES | VALOR                     | MÉTODO       |
|------------------|---------------------------|--------------|
| PESO ESPECÍFICO  | Riplast P120 950-1050 g/l | PF3 interno  |
|                  | Riplast P121 950-1050 g/l |              |
| GLOSS            | 25-35                     | PF6 interno  |
| POT LIFE         | Mínimo 3h                 | Interior PF7 |

**ALMACENAMIENTO** Guarde la lata herméticamente cerrada en un lugar fresco y seco con una temperatura entre +5°C y +30°C, lejos de fuentes de ignición. El componente P120 teme la humedad, por lo que debe comprobar que, una vez puesto en marcha, la lata esté herméticamente cerrada y que el volumen de aire no supere 1/3 del volumen total. Si no es así, utilícelo en poco tiempo o decante el producto en un bote más pequeño.

**COLORES** Transparente incoloro

**EMPLEO** Sobre imprimaciones de poliuretano, por ejemplo *Riplast F47-F48*, en una sola capa, en todos los casos de pintado de muebles de interior. Debido a su buen agarre vertical, se utiliza mucho en artículos torneados.

**HERRAMIENTAS** Spray, Sailor

**DILUCIÓN** Pulverización: 10-15% en volumen con Butol  
 Laminador: 5-10% en volumen con Butol

**RESA** 7,7-9,1 m<sup>2</sup>/l por capa

**RELACIÓN DE MEZCLA** 100 Riplast P121 - 50 Riplast P120 en peso y volumen

**TEMPERATURA DE APLICACIÓN** +5°C +30°C

**SISTEMA DE PINTURA** **Carpintería interior con acabado mate**  
**Madera nueva:**  
 1. Lije primero con papel de lija de grano 80 y luego con papel de lija de grano 150;  
 2. Si es necesario, teñir con una solución de *Arol* diluida con acetona o agua;  
 3. Después de 30 min aplicar una capa de *Riplast F47-F48* con un consumo de

120-140 ml/m<sup>2</sup>

4. Después de 12h, cepillar o lijar con lija de grano 180-220 y aplicar una capa de *Riplast P120-P121* con consumo de 110-130 ml/m<sup>2</sup>

**Mantenimiento:**

Lijar hasta la madera y continuar desde el paso 2.

*Riplast F47-F48* puede sustituirse por:

- *Riplast F2-F3* (para poro abierto, menos elástico, más lijable)
- *Riplast F307-F308* (menos elástico, más rápido)

En maderas de bajo peso específico, como abeto, pino piñonero, pino, se prefiere *Riplast F47-F48* como imprimación, para asegurar una mayor resistencia al impacto.

*Riplast P120-P121* puede sustituirse por:

- *Riplast E88-E89* para acabado brillante
- *Riplast F69-F70* para acabado semibrillante
- *Riplast P71-P72* para un acabado muy mate

Los productos pueden aplicarse utilizando los distintos métodos marcados en las fichas correspondientes.

**VOZ  
DE LICITACIÓN**

Barniz de acabado poliuretánico bicomponente satinado transparente, a base de poliéster y polisocianato aromático, adecuado sobre imprimaciones poliuretánicas, como *Riplast F47-F48*, y en todos los casos de pintado de muebles de interior, para aplicar con un consumo medio de 120 ml/m<sup>2</sup>.

**ADVERTENCIAS**

Para realizar el trabajo de manera profesional, es indispensable seguir las instrucciones para la preparación de la superficie contenidas en los libros CAP Arreghini, en el ciclo de aplicación y en la ficha técnica. La información técnica aquí contenida es de carácter indicativo. Se aconseja adaptarla a las condiciones específicas de uso. Los datos de las especificaciones y la información técnica se han determinado a +23°C con una humedad relativa ambiente del 65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían. Nuestras recomendaciones sobre el uso del producto se basan en nuestras propias observaciones y en una cuidadosa investigación. También se ha tenido en cuenta la experiencia adquirida en la aplicación práctica. No obstante, debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, es imprescindible comprobar la idoneidad de uso del producto y su eficacia mediante ensayos realizados en la aplicación específica.