

CARACTERÍSTICAS

Pintura mural al agua para interiores de alta transpirabilidad, fácil de aplicar, con tiempos de secado que permiten una rápida utilización de los espacios habitados, ideal para uso profesional ya que posee elevadas características de compatibilidad y adherencia, poder de relleno, cubrición sobre diferentes tipos de sustrato.

Las propiedades de fluidez adecuada y baja tendencia a salpicar permiten aplicaciones con herramientas manuales o mecánicas que garantizan un acabado de homogeneidad estética y opacidad uniforme.

Gracias a su calidad, es la respuesta estética y técnica a diversas necesidades de pintura con un buen nivel de acabado; proporciona una película con baja retención de polvo y fácil de limpiar con una esponja húmeda y garantiza una alta capacidad de relleno y una opacidad uniforme, incluso en grandes superficies, en todas las condiciones de luz.

Se le ha añadido un fungicida insoluble en agua para garantizar la resistencia al ataque del moho en paredes eficaces contra diversas especies, característica que ayuda a mantener intacta la superficie tratada durante mucho tiempo.

El producto cumple los requisitos de la **clase A+** según el informe de ensayo correspondiente.

COMPOSICIÓN

Producto formulado con resinas a base de acetato de vinilo/acrilato en dispersión acuosa (sin APEO), agregados seleccionados y aditivado con fungicida sintético.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

	Clase EN 13300	Método	Valor
Brilliance	Opaco	UNI EN ISO 2813	Brillo < 10
Recogida de suciedad	Muy bajo	UNI 10792	$\Delta L \leq 3$
Resistencia al cepillado en húmedo	2	UNI EN ISO 11998	$L_{dfiz} 5 y < 20 \mu$
Residuo seco en peso		Interior PF25	68-72%
Opacidad	2	UNI EN ISO 6504-3	$\geq 98 e < 99,5 \%$
Secado		PF2 interno	Solapamiento 3h; Completo 5 días

ESPECIFICACIONES

Peso específico	PF3 interno	1550-1650 g/l
Cobertura	Interior PF11	> 95 %

ALMACENAMIENTO

El producto es estable 1 año si se almacena en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C.

COLORES

Blanco.

EMPLEO

Es adecuado para la decoración y protección, con excelentes resultados estéticos y bajos costes, de diversos sustratos, nuevos o en mantenimiento, como enlucidos de diversas composiciones (cementosos, a base de cal, premezclados), hormigón y fibrocemento, cartón yeso, estuco y capas de pintura antigua, paneles de diferentes materiales para stands de exposiciones, y en todos los casos en que se requiera un mantenimiento rápido y económico.

Debido a su finura, es adecuado para sustratos con una estructura superficial bien

homogénea, ya que reproduce la textura y, por tanto, es adecuado para cubrir tejidos de fibra de vidrio y similares.

En las aplicaciones por pulverización, asegúrese de que el sustrato esté libre de polvo y evite el exceso de pulverización ajustando la presión, la boquilla y la dilución para garantizar que la pintura depositada moje adecuadamente la superficie.

HERRAMIENTAS

Rodillo, brocha, pulverizador Airless

DILUCIÓN

Rodillo, brocha: 15-30% en volumen con agua

Pulverización sin aire: 0-10% en volumen con agua

Si se utiliza como imprimación fijadora diluir hasta un 80% en volumen con agua dependiendo de la absorción del sustrato y del sistema de aplicación.

RESA

9-11 m²/l por capa.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

+5°C +30°C

SISTEMA DE PINTURA

Enlucidos civiles, enlucidos premezclados, hormigón, fibrocemento, enlucidos y estucos, placas de yeso, tanto en edificios nuevos como en mantenimiento.

1. Eliminar los restos de polvo, realizar cualquier rejuntado con *Stucco Light*
2. Sobre un sustrato seco, aplique dos capas de *Sana Active* con un intervalo de 3 horas.

Mantenimiento en sustratos con moho muy evidente

- A. Aplicar *B1* en la zona afectada;
- B. Al cabo de 3-5 horas, limpiar la zona atacada por el moho con un paño o un cepillo y volver a aplicar *B1* en toda la superficie;
- C. A continuación, proceda como en el punto 2.

VOZ DE LICITACIÓN

Pintura en dispersión acuosa, para interiores, pigmentada, con un 15% de Dióxido de Titanio, resistencia a la abrasión en húmedo superior a 2500 ciclos a aplicar a un consumo de 200 ml/m².

ADVERTENCIAS

Para realizar el trabajo de forma profesional, es esencial seguir las instrucciones de preparación de la superficie que figuran en los libros CAP Arreghini.

Los datos de las especificaciones se determinaron a +23°C con un 65% de humedad relativa en el ambiente. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían.

La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, se recomienda comprobar la idoneidad del producto y su eficacia mediante ensayos realizados en la aplicación específica.