

CARACTERÍSTICAS Acabado rugoso de paredes para exteriores formulado con resinas acrílico-siloxánicas en dispersión acuosa y áridos de granulometría media. Es adecuado para nivelar y/o enmascarar superficies que no sean perfectamente lineales o cualquier parche de cemento, incluso en entornos históricos.

COMPOSICIÓN Producto formulado con resinas estireno acrílicas y siloxánicas en dispersión acuosa y áridos seleccionados.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO	Método		Valor
	Opacidad	Interior PF11	≥85
	Residuo seco en peso	Interior PF25	79-83%
	Secado	PF2 interno	Solapamiento 5h Completar 5 días

ESPECIFICACIONES	Peso específico	PF3 interno	1710 - 1810 g/l
-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

ALMACENAMIENTO El producto es estable 1 año si se almacena en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C.

COLORES Blanco AC16. La gama de colores puede ampliarse con los tonos pastel de la paleta Tucano y Urban Habitat 360. Los colores pueden producirse con el sistema Arreghini Colors 16. Entre una tirada de producción y la siguiente, el tono de color puede ser ligeramente diferente, por lo que es necesario terminar el trabajo con la misma tirada de producción.

EMPLEO Se utiliza como acabado de grano medio, aplicado en dos capas a rodillo, diluido con agua; gracias a su alto poder de enmascaramiento, iguala superficies con estructuras de yeso diferentes. La superficie a tratar debe estar seca y sólida (sin partes que se desmoronen o desprendan). Si la superficie es quebradiza, consolidarla con *Primer Top* o *Murisol W*.

HERRAMIENTAS Rodillo, brocha.

DILUCIÓN Hasta un 10% en peso con agua.

RESA 4,5-5 m²/kg por capa

TEMPERATURA DE APLICACIÓN +5°C +30°C

VOZ CAPITAL Capa de acabado pigmentada y niveladora de color con tamaño de granos ≤ 0,35 mm; adecuada para diversos revoques y pinturas viejas que se aplicará con un consumo medio de 210 g/m² por capa.

ADVERTENCIAS Para realizar el trabajo de forma profesional, es imprescindible seguir las instrucciones de preparación de superficies contenidas en el libro CAP Arreghini. Los datos de las especificaciones se han determinado a +23°C con una humedad relativa ambiente del 65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían. La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de soportes y condiciones de aplicación, se aconseja comprobar la idoneidad de uso del producto y su eficacia mediante pruebas realizadas en la aplicación específica.