

CARACTERÍSTICAS Imprimación al agua con aglutinantes minerales a base de silicato potásico. Debido a su naturaleza química no forma película, sino que endurece reaccionando químicamente con el soporte. Adecuada para garantizar la consolidación y una adherencia segura sobre soportes minerales. Garantiza una absorción homogénea y, por tanto, acabados uniformes y una excelente adherencia de las pinturas minerales posteriores, siempre que el soporte sea homogéneo y de la misma naturaleza.

COMPOSICIÓN Producto a base de silicato potásico en solución acuosa.

PROPIEDADES PRODUCTO	VALOR	MÉTODO
DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA SECADO	ELEVADO Superponible 4-6h	PF2 interno

ESPECIFICACIONES	VALOR	MÉTODO
PESO ESPECÍFICO	1025-1125 g/l	PF3 interno

ALMACENAMIENTO El producto es estable 1 año si se almacena en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C.

COLORES Transparente incoloro

EMPLEO Incluido en el ciclo de pintura con *Biohome* para sustratos interiores.
Como primera mano, mezclado 1:2 en volumen con *Silicap* en el ciclo de pintado exterior con *Silicap*, y como diluyente para *Silicap* (10-20% en volumen).
No puede aplicarse sobre pinturas sintéticas. Dado que el mecanismo de endurecimiento se produce mediante una reacción química con el sustrato, es importante cubrir las superficies que no se vayan a pintar (por ejemplo, vidrio y mármol) y eliminar inmediatamente cualquier mancha.
Utilice agua para limpiar las herramientas.

HERRAMIENTAS Rodillo, brocha, pulverizador.

DILUCIÓN Como imprimación fijadora para interiores: lista para usar
Como primera capa: 1:2 en volumen con *Silicap*
Como diluyente: 10-20% en volumen sobre *Silicap*

RESA Como imprimación fijadora para interiores: 8-10 m²/l
Como primera capa: 16-20 m²/l
Como diluyente: 55-65 m²/l por capa

TEMPERATURA DE APLICACIÓN +5°C +30°C

VOZ DE LICITACIÓN Imprimación transparente incolora a base de silicato potásico para soportes minerales que se utiliza como primera capa con un consumo medio de 55 ml/m² en el ciclo de pintado exterior con *Silicap*, como diluyente para *Silicap* con un consumo medio de 17 ml/m², y como imprimación fijadora para pintado interior con un consumo medio de 110 ml/m².

ADVERTENCIAS Para realizar el trabajo de forma profesional, es imprescindible seguir las instrucciones de preparación de la superficie contenidas en el libro CAP Arreghini. Los datos de las especificaciones se han determinado a +23°C con una humedad relativa ambiente del 65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos

FICHA TÉCNICA
SILICAP FIX

Imprimación mural de silicato transparente para exteriores e interiores



entre una operación y la siguiente están sujetos a variaciones . La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, se recomienda comprobar la idoneidad del producto y su eficacia mediante pruebas realizadas en la aplicación específica.