

CARACTERÍSTICAS Imprimación incolora para paredes, formulada con resinas sintéticas dispersas en agua con una tecnología especial que permite un filmado especial, que garantiza una adherencia segura sobre diferentes tipos de sustrato. Gracias a su capacidad aislante, garantiza una absorción uniforme y, por tanto, un acabado homogéneo, con una excelente adherencia de las pinturas posteriores. ESTÁ formulado principalmente para tratamientos con siloxano.

COMPOSICIÓN A base de resinas acrílico-siloxánicas en dispersión acuosa

PROPIEDADES DEL PRODUCTO	VALOR	MÉTODO
ADHERENCIA EN SUSTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	BUENA	
DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA	EXCELENTE	
SECADO	Solapamiento 5-8h	PF2 completo
RESIDUO SECO EN PESO	7-10%	Interior PF25

ESPECIFICACIONES	VALOR	MÉTODO
PESO ESPECÍFICO	950-1050 g/l	PF3 interno

ALMACENAMIENTO El producto es estable 1 año si se almacena en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C.

COLORES Incoloro

EMPLEO Directamente como capa preventiva sobre pinturas viejas y soportes alcalinos como enlucidos de diversas composiciones (cemento, a base de cal, premezclados, capa de imprimación), hormigón y fibrocemento en una sola capa. Puede recubrirse con pinturas al agua con siloxano de la gama *Fasadecap*.

HERRAMIENTAS Rodillo, brocha, pulverizador.

DILUCIÓN Listo para usar.

RESA 8-10 m²/l por capa

TEMPERATURA DE APLICACIÓN +5°C +30°C

VOZ DE LICITACIÓN Imprimación mural siloxánica incolora en dispersión acuosa, adecuada como capa preventiva sobre pinturas viejas, soportes alcalinos como revoques de diversas composiciones (cemento, a base de cal, premezclados, capa de imprimación), hormigón y fibrocemento en una sola capa, con un consumo medio de 110 ml/m². Se puede recubrir con pinturas de siloxano.

ADVERTENCIAS Para realizar el trabajo de forma profesional, es esencial seguir las instrucciones de preparación de superficies que figuran en los libros de CAP Arreghini. Los datos de las especificaciones se determinaron a +23°C con un 65% de humedad relativa en el ambiente. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían. La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, se recomienda comprobar la idoneidad del producto y su eficacia mediante ensayos realizados en la aplicación específica.