

CARACTERÍSTICAS Solución hidrofobizante de siloxanos químicamente estables a la alcalinidad que hace que las superficies tratadas sean hidrófugas. *Silomur* no forma película y, por tanto, protege las paredes de la humedad, permitiéndoles respirar sin cambiar su aspecto ni el color subyacente. Gracias a su efecto hidrófugo, ayuda a mantener limpia la superficie tratada durante mucho tiempo.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO	VALOR	MÉTODO
DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA	EXCELENTE	
SECADO	Solapamiento 5-8h	PF2 interno
RESIDUO SECO EN PESO	7-9 %	Interior PF25

ESPECIFICACIONES	VALOR	MÉTODO
PESO ESPECÍFICO	750-850 g/l	PF3 interno

ALMACENAMIENTO El producto es estable 1 año si se almacena en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C.

COLORES Incoloro

EMPLEO Es adecuado para la protección contra la absorción excesiva de agua de sustratos alcalinos nuevos como hormigón y fibrocemento, ladrillos, piedra natural en entornos rurales, marinos o industriales. En el caso de ladrillos cara vista monococción, solicitar información al fabricante del material antes del tratamiento.

HERRAMIENTAS Brocha, Rodillo, Spray

DILUCIÓN Listo para usar

RESA 5-6 m²/l por capa. El rendimiento depende del tipo de sustrato y de su absorción.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN +5°C +30°C

SISTEMA DE PINTURA

1. Asegúrese de que el sustrato esté libre de impurezas como suciedad, musgo, eflorescencias o pintura vieja, y cepíllelo si es necesario;
2. Aplicar dos capas de *Silomur* con un intervalo de 5-8 horas;
3. En caso de mantenimiento, limpiar las superficies como antes y volver a aplicar *Silomur* como en el paso 2.

VOZ DE LICITACIÓN Hidrofugante de siloxano con >8% de residuo activo, transparente, para aplicar directamente sobre la superficie a hidrofugar con un consumo medio de 220 ml/m².

ADVERTENCIAS Para realizar el trabajo de forma profesional, es imprescindible seguir las instrucciones de preparación de superficies contenidas en el libro CAP Arreghini. Los datos de las especificaciones se han determinado a +23°C con una humedad relativa ambiente del 65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían. La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de soportes y condiciones de aplicación, se aconseja comprobar la idoneidad de uso del producto y su eficacia mediante pruebas realizadas en la aplicación específica.