

Acabado tix con efecto cera a base de disolvente

CARACTERÍSTICAS

Producto de acabado tixotrópico satinado adecuado para sistemas de barnizado de productos de madera en interiores y exteriores, impermeable al agua, fácil de aplicar, ideal para uso profesional, con alta compatibilidad, poder de relleno y adhesión sobre diferentes tipos de impregnantes. Garantiza una gran uniformidad y una formidable resistencia mecánica y a la intemperie, elementos indispensables para la durabilidad de las aplicaciones y para proteger el producto a lo largo del tiempo.

Gracias a su alta calidad, representa la solución estética y técnica para las diferentes necesidades de barnizado con un excelente nivel de acabado y con la máxima protección y resistencia del color en exteriores, incluso en situaciones de fuerte exposición en condiciones severas.

Sus características de elasticidad adecuada, resistencia al rayado y al desgaste generan una película que permanece estable, bonita y resistente incluso a las tensiones debidas a la variación dimensional del soporte al cambiar las condiciones climáticas.

Está formulado con filtros UV y resinas alquídicas modificadas, en fase solvente, que garantizan una alta protección en exteriores en condiciones de fuerte exposición a los agentes atmosféricos y a los rayos solares, con un acabado satinado con «efecto cera». Está disponible en colores semitransparentes, que dejan a la vista las vetas de la madera, obtenidos con pigmentos minerales micronizados de alta resistencia a la luz. Sus propiedades de adecuada extensión y baja tendencia al goteo permiten una fácil aplicación con herramientas manuales o mecánicas, lo que permite obtener un acabado caracterizado por una alta homogeneidad estética, un espesor uniforme y una adecuada cobertura de los bordes, tanto en el ámbito profesional como en el «bricolaje».

COMPOSICIÓN

Producto formulado con resinas alquídicas de aceite largo en fase solvente, óxidos de hierro transparentes resistentes a la luz y absorbentes de rayos UV.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

	VALOR	MÉTODO
IMPERMEABILIDAD AL AGUA	ÓPTIMA	
APLICABILIDAD CON BROCHA	BUENA	
RESISTENCIA A LOS RAYOS UV Y A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS	ÓPTIMA	
ELASTICIDAD	BUENA	
RESIDUO SECO EN PESO	62 - 66 %	Interior PF25
SECADO	Sobrecubrible 36 h	Interior PF2

ESPECIFICACIONES

	VALOR	MÉTODO
PESO ESPECÍFICO	870-970 g/l	Interno PF3
BRILLO	25-35	Interior PF6

ALMACENAMIENTO

El producto es estable durante 1 año si se almacena en los envases originales a una temperatura comprendida entre +5 °C y +30 °C.

COLORES preliminares

Según la carta de colores específica. Se recomienda comprobar el tono con pruebas

antes de la aplicación, ya que el color original de cada tipo de madera produce una tonalidad final diferente. Entre una producción y otra, el tinte puede resultar ligeramente diferente, por lo que es necesario terminar el trabajo con la misma producción.

Acabado tix con efecto cera a base de disolvente

USO

Es adecuado para la decoración y la protección contra los agentes atmosféricos de soportes nuevos o en fase de mantenimiento, de diferentes tipos de madera, en entornos rurales, marinos o industriales, como vallas, barandillas de balcones de madera, revestimientos, jardineras, cenadores, vigas y marcos. Para garantizar una buena resistencia en el tiempo, es indispensable que el producto de madera esté libre de resina y aceites, bien seco (humedad del 15 %-18 %) y lijado.

Además, el producto debe presentar bordes redondeados y pendientes adecuadas para evitar el estancamiento de agua. Los espesores elevados por capa y las condiciones ambientales desfavorables ralentizan el secado y el endurecimiento en profundidad.

Asegúrese de que la capa anterior esté bien seca antes de aplicar la siguiente. Aplique la siguiente capa en un plazo de 72 horas para garantizar una buena adherencia de las capas sucesivas; si transcurren más de 72 horas, es necesario lijar antes de aplicar la siguiente capa.

Si el producto se ha almacenado a bajas temperaturas, se recomienda llevarlo a una temperatura mínima de +15 °C antes de proceder a su aplicación. Las herramientas se lavan con aguarrás VD 100 inmediatamente después de su uso. El polvo del lijado y/o pulverización y los residuos secos de pintura no deben acumularse, ya que provocan autocombustión.

HERRAMIENTAS

Pincel

DILUCIÓN

Listo para usar

RENDIMIENTO10-12 m² /l por capa**TEMPERATURA DE APLICACIÓN**

+5 °C +30 °C

SISTEMA DE PINTURA**Producto nuevo de diferentes especies de madera**

- 1.1 Lijar la madera con papel de lija de grano 150-180 y aplicar una capa de *Classic* en el color deseado;
- 1.2 Después de 4-6 horas, aplicar una capa de *Special UV Tix Gel*;
- 1.3 Después de 36 h, lijar o cepillar con papel de lija de grano 180-220 y aplicar una segunda capa de *Special UV Tix Gel*. Se recomienda lijar en las 72 horas siguientes a la aplicación de la primera capa para obtener un mejor resultado estético, pero no es imprescindible para la adherencia.

Mantenimiento

- A. Limpiar cuidadosamente la superficie de suciedad y polvo, lijar con papel de lija de grano 180-220 y, a continuación, aplicar *Special UV Tix Gel* como se indica en los puntos 1.2 y 1.3.
- B. Si el producto está en mal estado, lijar la pintura hasta llegar a la madera y proceder como se indica en el punto 1.1 y siguientes.

Los productos que presenten grietas debidas a los movimientos de crecimiento y contracción de la madera deben sellarse con productos adecuados (selladores acrílicos) antes de barnizarse.

Acabado tix con efecto cera a base de disolvente

EPÍGRAFE
DEL PLIEGO DE
CONDICIONES

Acabado alquídico tixotrópico con filtros UV añadidos, para madera, pigmentado con óxidos de hierro transparentes, con un residuo sólido del 64 %, utilizado para la protección de productos sometidos a altas agresiones atmosféricas, con un consumo medio de 180 ml/m² .

ADVERTENCIAS

Para realizar un trabajo profesional, es imprescindible seguir las indicaciones para la preparación de la superficie que se incluyen en los libros CAP Arreghini. Los datos específicos se han determinado a +23 °C con una humedad relativa del ambiente del 65 %. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre una operación y otra pueden variar. La información técnica contenida tiene carácter indicativo. Debido a la enorme variedad de soportes y condiciones de aplicación, se recomienda comprobar la idoneidad del producto y su eficacia mediante pruebas realizadas en la proyecto específico.