

CARACTERÍSTICAS Imprimación rugosa para paredes en exteriores e interiores formulada con resinas en dispersión acuosa y áridos de diversas granulometrías. Es adecuada tanto para igualar diferentes superficies como imprimación de adherencia entre viejas pinturas sintéticas y pinturas minerales de cal y silicato.

COMPOSICIÓN Producto formulado con resinas estireno acrílicas en dispersión acuosa y áridos seleccionados.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO	Opacidad	Método	Valor BUENA
	Residuo seco en peso	Interior PF25	79-83%
	Adhesión (sustratos de construcción)	Interior PF16	EXCELENTE
	Secado	PF2 interno	Solapamiento 5h Completo 5 días
	Peso específico	PF3 interno	1725 - 1825 g/l

ESPECIFICACIONES

ALMACENAMIENTO El producto es estable 1 año si se almacena en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C.

COLORES Blanco.

EMPLEO Se utiliza como imprimación de adherencia entre pinturas sintéticas y acabados minerales a base de silicato; también puede utilizarse en una o varias capas, diluida con agua, para igualar superficies con distintos tipos de yeso, ya sean nuevas o tratadas con pinturas antiguas, o para desbastar superficies lisas de distintos sustratos, como cartón yeso y estuco o capas de enlucido de yeso. La superficie a tratar debe estar seca y sólida (sin partes que se desmoronen o desprendan). Si la superficie es quebradiza, consolidarla con *Murisol* o *Murisol W*.

HERRAMIENTAS Rodillo, brocha.
DILUCIÓN Hasta un 10% en peso con agua.
Cuando se utilice como imprimación de adherencia para pinturas minerales, diluir al 10% en peso con *Silicap Fix*.

RESA 3,8-4,2 m /kg²

TEMPERATURA DE APLICACIÓN +5°C +30°C

VOZ CAPITAL Pintura de imprimación pigmentada uniformante con un tamaño de grano de 0,1-0,35 mm; adecuada para diversos revoques y pinturas antiguas que se aplicará con un consumo medio de 250 g/m².

ADVERTENCIAS Para realizar el trabajo de forma profesional, es imprescindible seguir las instrucciones de preparación de la superficie que figuran en el libro CAP Arreghini. Los datos de las especificaciones se han determinado a +23°C con una humedad relativa ambiente del 65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían. La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de soportes y condiciones de aplicación, se aconseja comprobar la idoneidad de uso del producto y su eficacia mediante pruebas realizadas en la aplicación específica.