

FICHA TÉCNICA

VENETIAN VETRO

Acabado decorativo a base de cal con efecto cristal

CARACTERÍSTICAS

Revestimiento mural mineral para interiores a base de cal apagada, de fácil aplicación. Debido a su naturaleza química, endurece al reaccionar con el sustrato y, por su alta alcalinidad, tiene mayor resistencia al moho que las pinturas comunes para interiores.

Se caracteriza por una alta difusión del vapor para garantizar la transpirabilidad y evitar la condensación en entornos con alta concentración de vapor de agua, como cocinas y baños. Su alta transpirabilidad también lo hace adecuado para sistemas de deshumidificación de acabado.

Se recomienda la aplicación con herramientas manuales para obtener una capa fina con un acabado extrabrillante, compacto y envejecido, caracterizado por diferentes matices y efectos de color.

La capa de acabado se caracteriza por una baja retención de polvo y resistencia al roce.

El producto se seca y endurece completamente en más de 5 días en condiciones óptimas (+15 +30°C con humedad del sustrato <10% y humedad relativa del aire <75%).

El producto cumple los requisitos de la **clase A+** según el informe de ensayo correspondiente.

COMPOSICIÓN

Revestimiento a base de cal apagada, áridos seleccionados y pigmentos.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

	VALOR
RESISTENCIA AL AGUA	BAJA
DIFUSIÓN DE VAPOR	EXCELENTE
RASPAR LA SUCIEDAD	BAJA
PESO ESPECÍFICO	1250-1350 g/l
SECADO (25°C, 65% H.R.)	Al tacto 2-3h Solapamiento 4h Completar 5 días

ALMACENAMIENTO

El producto es estable 2 años si se almacena en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C.

COLORES

Blanco.

La gama puede ampliarse en los tonos de la carpeta "Vidrio Mármol Veneciano". Los colores pueden producirse con el sistema Arreghini Colors 16. Entre una tirada de producción y la siguiente, la tonalidad puede ser ligeramente diferente, por lo que es necesario terminar el trabajo con la misma tirada de producción.

EMPLEO

Es adecuado para decorar y proteger diversos soportes, nuevos o en mantenimiento, como enlucidos de diversas composiciones (cementosos, a base de cal, premezclados), hormigón y fibrocemento, cartón yeso, enlucidos de estuco y pinturas viejas, siempre que hayan sido pretratados adecuadamente, y en todos los casos en que se requiera un producto que cumpla los criterios de la construcción ecológica y unos resultados estéticos particulares.

HERRAMIENTAS

Fratteggio Inox.

DILUCIÓN

Listo para usar.

RESA

2,5-3,3 m²/kg por capa

FICHA TÉCNICA

VENETIAN VETRO

Acabado decorativo a base de cal con efecto cristal

TEMPERATURA DE APLICACIÓN +10°C +30°C

SISTEMA DE PINTURA

Enlucidos de mortero bastardo, enlucidos de cal hidráulica, premezclados nuevos - interior

Asegúrese de que el medio tiene un tiempo de curado de al menos 28 días.

1. Eliminar los restos de polvo, rellenar con Stucco Light si es necesario;
2. Afeitar con vetro veneciano para igualar el sustrato;
3. Transcurridas 4 horas, aplicar otra capa para nivelar la superficie; compactándola y puliéndola con una llana de acero inoxidable para obtener una superficie lisa.
4. Cuando esté completamente seco, aplique un acabado decorativo de la línea Generation Art en el color de su elección según el efecto deseado.

Enlucidos de yeso, enlucidos de estuco, cartón yeso, pinturas sintéticas antiguas, interiores

Aplicar una capa de Unifix Fine (diluir al 10% en peso con Silicap Fix en el caso de pinturas sintéticas antiguas) y proceder según los puntos 2, 3.

VOZ DE LICITACIÓN

Revestimiento mineral a base de cal, adecuado para acabados de efecto, con alta difusión de vapor de agua, para aplicar directamente sobre superficies minerales, consumo 0,3-0,4 kg/m²por capa.

ADVERTENCIAS

Para realizar el trabajo de forma profesional, es imprescindible seguir las instrucciones de preparación de la superficie que figuran en la documentación de CAP Arreghini.

Los datos de las especificaciones se determinaron a +23°C con una humedad relativa del ambiente del 65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían.

La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, se recomienda comprobar la idoneidad del producto y su eficacia mediante ensayos realizados en la aplicación específica.